アクリルシリコン樹脂クリヤー

艶有

艶消し

水系

ビュートップシリコンクリヤー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
艶有　：NSK - 0306089
艶消し：NSK - 0306090

「ビュートップシリコンクリヤー」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、耐候性に優れ、長期間にわたり建物を保護します。
特に石材調仕上塗材のクリヤー塗装に最適です。

特　長

01 高耐候性

アクリルシリコン樹脂による高耐候性で建物を長期間保護します。

02 保護性能

石材調仕上塗材の上塗材として最適です。※１

03 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

※１　仕上塗材の保護クリヤーとして使用できます。
仕上塗材の無いコンクリートのクリヤーとしては使用出来ません。

用　途

・一般建築物の内外装
・仕上材の汚染防止、耐久性向上

適用下地

各種下塗材・主材の適応下地に準拠します。
※下地の状況により下塗材が必要になります。

●標準施工仕様

工　程		材　料　調　合		塗回数	間隔時間（hr）	所 要 量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り		各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。 推奨主材：「ナチュラルトーン」「キクスイ グラストウォール」「キクスイ スキンタイル」「キクスイ スキンコート」等				
主材塗り						
上塗り	艶有仕上げ	ビュートップシリコンクリヤー　主　材：15kg 清　水：0.7 ～ 1.5 L	エアレススプレー はけ、ウールローラー等	2	工程内 5 以上 （23℃）	50 ～ 68 ㎡／15 kg 0.22 ～ 0.30 kg／㎡
	艶消し仕上げ	ビュートップシリコンクリヤー　主　材：15kg つや消し　清　水：0.7 ～ 1.5 L	エアレススプレー はけ、ウールローラー等	2	工程内 5 以上 （23℃）	50 ～ 68 ㎡／15 kg 0.22 ～ 0.30 kg／㎡

（注）上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクリルシリコン樹脂
クリヤー

艶有　艶消し

水系

ビュートップシリコンクリヤー

荷　姿

ビュートップシリコンクリヤー	ＮＥＴ	15 kg／缶入
ビュートップシリコンクリヤーつや消し	ＮＥＴ	15 kg／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年6月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。