

艶有

半艶

7分艶・3分艶



ビュートップウレタン

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆艶有 : NSK - 0306288
半艶 : NSK - 0404013
7分艶 : NSK - 1610033
3分艶 : NSK - 1610034耐候形1種相当(艶有のみ)
※社内試験による

「ビュートップウレタン」は、1液タイプの水系ウレタン樹脂の使用により強靱で柔軟な塗膜を形成します。
水性のため臭気や引火性がない環境にやさしい塗料です。

特 長

01 高耐候性

ウレタン結合を有する「ビュートップウレタン」は、強靱で柔軟な塗膜を形成し、紫外線、太陽熱、オゾンなど塗膜を劣化させる要因に対して優れた耐候性を発揮します。
また、長期メンテナンスフリーでトータル的なコストダウンを約束します。

02 低汚染性

硬化塗膜は緻密で、表面エネルギーを低く、親水性を高くしているため、汚れが付きにくく建物の美観を永く維持します。

03 1液水性タイプ

わずらわしい調合のいらない1液タイプで、常に安定した品質が得られます。
しかも水性なので、引火性・臭気・毒性が無く作業環境の改善に役立ちます。

04 防藻・防カビ性

防藻・防カビ性に優れ、見苦しい微生物による汚れを抑えます。

用 途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
- ・複層仕上塗材の上塗り
- ・微弾性フィラーの上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工 程	材 料 調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。				
主材塗り	推奨主材：「キクスイ タイル・エポ」 「キクスイ タイル・エマルナ」 「リカバリー」 等				
上塗り	ビュートップウレタン 主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6 L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内3以上 (20℃)	45～64 m ² /16 kg 0.25～0.36 kg/m ²

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②塗付量は刷毛又はローラー施工の場合で所要量の80～90%、吹き付け施工の場合で所要量の60～70%を目安にしてください。

水系アクリルウレタン
樹脂塗料

艶有

半艶

7分艶・3分艶



ビュートップウレタン

荷 姿

NET 16 kg/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.17