

艶有

半艶



ビュートップウレタン弾性

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1001006

耐候形 2 種相当（艶有のみ）
※社内試験による

「ビュートップウレタン弾性」は、水系ウレタン樹脂を使用することにより
強靱で柔軟な塗膜を形成します。
水系のため臭気や引火性がなく、環境にやさしい塗料です。

特 長

01 安全性

水系塗料なので、環境負荷が少なく屋外で安全に使用できます。

02 弾性

防水形複層仕上塗材の上塗りとして使用できます。

03 1液水性タイプ

わずらわしい調合のいらない 1 液タイプで、常に安定した品質が得られます。
しかも水性なので、引火性・臭気・毒性が無く作業環境の改善に役立ちます。

04 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ効果を発揮します。

用 途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
- ・防水形複層仕上塗材の上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工 程	材 料 調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とします。				
下塗り	防水形複層仕上塗材の下塗り、主材塗りの仕様によります。				
主材塗り	推奨主材：「キクスイ 弾性タイル・ルナ」「キクスイ ラバーウォール」等				
上塗り	ビュートップウレタン弾性 主 材：16 kg 清 水：0.8 ～ 1.6 L	エアレススプレー ウールローラー(中毛) 等	2	工程内 2 以上 (23℃)	45 ～ 64 m ² /16 kg 0.25 ～ 0.36 kg/m ²

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系弾性
アクリルウレタン
樹脂塗料

艶有

半艶



ビュートップウレタン弾性

荷 姿

NET 16 kg/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名古屋	☎ 0568-69-5200		

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.16