



# ノキテンファイン

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0307200

「ノキテンファイン」は水系の艶消し軒天塗替え用仕上塗材です。  
集合住宅、マンションのバルコニーの床においては防水性が要求される一方、  
軒天（上裏）においては塗膜の膨れを避けるため通気性、浸透性が求められます。

## 特長

### 01 透湿性

優れた透湿機能を発揮し、防水性が要求される軒天部に最適です。

### 02 作業性

軒天（上裏）の施工においても色のとまりが良く、  
作業性に優れています。

### 03 耐水性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

## 用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物軒天部の上塗り

## 適用下地

各種改装下地・各種サイディング板・コンクリート・セメントモルタル・  
ALCパネル・スレート 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
(改装の場合)	浮き塗膜の除去、旧塗膜のチョーキング層、ゴミ、塵埃、油脂分などの付着物を高圧洗浄等で完全に除去して下さい。 高圧洗浄後、下地はよく乾燥させて下さい。				
上塗り	ノキテンファイン 主材：20kg 清水：0～0.6L	ウールローラー 刷毛 等	2	工程内5以上 (20℃)	25～40㎡/20kg 0.50～0.80kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

軒天塗替え用  
仕上塗材

軒天用

艶消し



# ノキテンファイブ

荷 姿

NET 20 kg/缶入



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

大阪 ☎ 06-7668-5320

東京 ☎ 03-3981-2500

福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200

- このパンフレットは2019年11月の情報により作製しております。
- このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。