



クイックドライ・R

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
艶有：NSK - 0404017
半艶：NSK - 0307387

「クイックドライ・R」は、下塗材・上塗材を必要としない水系ワンコーティング仕上塗材です。特殊アクリルエマルジョン樹脂をベースに、耐アルカリ性に優れた塗膜を作り、その美しい仕上がりと光沢を長期間保ち続ける塗材です。

特長

01 工期短縮

下塗材・上塗材を必要としないワンコーティング仕上塗材のため、塗装工程が少なく、工期が短縮できます。手摺内壁・階段室・外部ボーター部位など、養生に手間のかかる部位にご使用頂けます。

02 周辺環境への配慮

優れたローラー作業性により飛散の心配がありません。近隣対策のため吹付が出来ない場合などにお奨めの製品です。

03 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

用途

一般建築物の内外装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等
※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

ゆず肌状(ローラー)模様

| 工程 | 材・料 調 合 | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間(hr) | 所 要 量 | |
|------|---|---|--------------|----------|--------------|--|
| 素地調整 | ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。 | | | | | |
| 主材塗り | 基層塗り | クイックドライ・R 主 材：16 kg 清 水：0.3～0.6 L | ウールローラー (中毛) | 1 | 4以上 (23℃) | 40～53 m ² /16 kg 0.3～0.4 kg/m ² |
| | 模様塗り | クイックドライ・R 主 材：16 kg 清 水：0～0.3 L | 多孔質ローラー | 1 | — | 20～23 m ² /16 kg 0.7～0.8 kg/m ² |

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

クイックドライ・R

艶有

半艶



荷 姿

主 材 NET 16kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

大 阪 ☎ 06-7668-5320

東 京 ☎ 03-3981-2500

福 岡 ☎ 092-433-6262

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200