艶有 半艶



クイックドライ・R

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆ 艶有:NSK - 0404017 半艶:NSK - 0307387 「クイックドライ・R」は、下塗材・上塗材を必要としない 水系ワンコーティング仕上塗材です。 特殊アクリルエマルション樹脂をベースに、耐アルカリ性に優れた塗膜を作り、 その美しい仕上がりと光沢を長期間保ち続ける塗材です。

特長

() 1 三期短縮

下塗材・上塗材を必要としないワンコーティング仕上塗材のため、 塗装工程が少なく、工期が短縮できます。 手摺内壁・階段室・外部ボーダー部位など、養生に手間のかかる部位 にご使用頂けます。

()2周辺環境への配慮

優れたローラー作業性により飛散の心配がありません。 近隣対策のため吹付が出来ない場合などにお奨めの製品です。

03 國家心命中性

耐アルカリ性に優れています。

用途

一般建築物の内外装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等 ※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

ゆず肌状(ローラー)模様

工程		材・料	調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
主材塗り	基層塗り	クイックドライ・R	主 材:16 kg 清 水:0.3~0.6 L	ウールローラー (中毛)	1	4以上 (23℃)	40 ∼ 53 ㎡ ∕ 16 kg 0.3 ∼ 0.4 kg ∕ ㎡
	模様塗り	クイックドライ・R	主 材:16 kg 清 水:0~0.3 L	多孔質ローラー	1		20 ∼ 23 ㎡ ∕ 16 kg 0.7 ∼ 0.8 kg ∕ ㎡

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



クイックドライ・R

主 材 NET 16kg/缶入



掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。 ※上記の各種製品データは、kikusuiダウンロードサイト(『キクスイダウンロードサイト』を検索)でご確認ください。





ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/



仙 台 **☎** 022-706-5710 東京

大 阪 ☎ 06-7668-5320 福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋

☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年11月の情報により作製しております。 ●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。 ●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

☎ 03-3981-2500