外壁用

水系上塗材シリーズ

F☆☆☆☆

水系上塗材は、環境への負担が少なく屋内外で安全に使用して頂けます。また、下塗材との組み合わせにより、内・外装の各種下地材に幅広く適用することができます。

材質		アクリル	ウレタン	シリコン		高級シリコン	ふっ素	無機ふっ素
期待耐用年数		5~6年	7~9年	10~12年	12~16年	13~18年	16~20年	18~22年
製品名		ビュートップアクリル	ビュートップウレタン	ビュートップシリコン	水系ファインコートシリコン	キクスイロイヤルシリコン	ビュートップフッソ	水系ファインコートフッ素
1液硬質	艶有	○	○	○	○	○	○	○
	7分艶	○	○	○	○	—	○	—
	半艶	○	○	○	○	○	○	○
	3分艶	○	○	○	○	○	○	○
	艶消	—	—	—	○	○	—	—
製品名		ビュートップアクリル弾性	ビュートップウレタン弾性	ビュートップシリコン弾性	水系ファインコートシリコン弾性	—	ビュートップフッソ弾性	—
1液弾性	艶有	○	○	○	○	—	○	—
	半艶	○	○	○	○	—	○	—

■期待耐用年数

期待耐用年数とは、塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません。塗膜の耐久性劣化は、主に気象因子と建物の構造による影響で低下します。初期段階では、塗膜表層劣化として、光沢低下・変退色・白亜化（チョーキング）・トップコートのひび割れ・剥がれ・膨れなどが確認されます。中期段階では、塗膜劣化として、ひび割れ・剥がれ・膨れ・下地からの浮きなどが確認されます。末期段階になると、下地を含む塗膜全体で、ひび割れ・剥がれ・浮き・白華などが確認されます。この塗膜の劣化段階より、初期・中期段階を塗替え時期の目安として年数区分しています。

外壁用

水系上塗材シリーズ

荷　　姿

キクスイ ロイヤルシリコン	15kg／缶
ビュートップアクリル	16kg／缶
ビュートップアクリル弾性	16kg／缶
ビュートップウレタン	16kg／缶
ビュートップウレタン弾性	16kg／缶
ビュートップシリコン	16kg／缶
ビュートップシリコン弾性	16kg／缶
ビュートップフッソ	＜中塗材＞：16kg／缶　＜上塗材＞：16kg／缶
ビュートップフッソ弾性	＜中塗材＞：16kg／缶　＜上塗材＞：16kg／缶
水系ファインコートシリコン	16kg／缶
水系ファインコートシリコン弾性	16kg／缶
水系ファインコートフッ素	＜中塗材＞：15kg／缶　＜上塗材＞：15kg／缶

※別途保護クリヤーとして、ビュートップ シリコンクリヤーもございます。

※各製品の詳細情報は、別途個別パンフレットでご確認ください。

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。