

# 外壁用

# 水系上塗材シリーズ

F☆☆☆☆

水系上塗材は、環境への負担が少なく屋内外で安全に使用して頂けます。また、下塗材との組み合わせにより、内・外装の各種下地材に幅広く適用することができます。

材 質		アクリル	ウレタン	シリコン		高級シリコン	ふっ素	無機ふっ素
期待耐用年数		5~6年	7~9年	10~12年	12~16年	13~18年	16~20年	18~22年
製品名		ビュートップアクリル	ビュートップウレタン	ビュートップシリコン	水系ファインコートシリコン	キクスイロイヤルシリコン	ビュートップフッソ	水系ファインコートフッ素
1液硬質	艶有	○	○	○	○	○	○	○
	7分艶	○	○	○	○	—	○	—
	半艶	○	○	○	○	○	○	○
	3分艶	○	○	○	○	○	○	○
	艶消	—	—	—	○	○	—	—
製品名		ビュートップアクリル弾性	ビュートップウレタン弾性	ビュートップシリコン弾性	水系ファインコートシリコン弾性	—	ビュートップフッソ弾性	—
1液弾性	艶有	○	○	○	○	—	○	—
	半艶	○	○	○	○	—	○	—

■期待耐用年数

期待耐用年数とは、塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません。塗膜の耐久性劣化は、主に気象因子と建物の構造による影響で低下します。初期段階では、塗膜表層劣化として、光沢低下・変退色・白亜化(チョーキング)・トップコートのひび割れ・剥がれ・膨れなどが確認されます。中期段階では、塗膜劣化として、ひび割れ・剥がれ・膨れ・下地からの浮きなどが確認されます。末期段階になると、下地を含む塗膜全体で、ひび割れ・剥がれ・浮き・白華などが確認されます。この塗膜の劣化段階より、初期・中期段階を塗替え時期の目安として年数区分しています。

## 水系上塗材シリーズ

### 荷 姿

キクスイ ロイヤルシリコン	15kg/缶
ビュートップアクリル	16kg/缶
ビュートップアクリル弾性	16kg/缶
ビュートップウレタン	16kg/缶
ビュートップウレタン弾性	16kg/缶
ビュートップシリコン	16kg/缶
ビュートップシリコン弾性	16kg/缶
ビュートップフッソ	<中塗材>:16kg/缶 <上塗材>:16kg/缶
ビュートップフッソ弾性	<中塗材>:16kg/缶 <上塗材>:16kg/缶
水系ファインコートシリコン	16kg/缶
水系ファインコートシリコン弾性	16kg/缶
水系ファインコートフッ素	<中塗材>:15kg/缶 <上塗材>:15kg/缶

※別途保護クリヤーとして、ビュートップシリコンクリヤーもございます。

※各製品の詳細情報は、別途個別パンフレットでご確認ください。



### 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
 ※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

東京 ☎ 03-3981-2500

名古屋 ☎ 0568-69-5200

大阪 ☎ 06-7668-5320

福岡 ☎ 092-433-6262