

1 液水系反応硬化形エマルジョン塗料

水系ファインコート

艶消し仕上げ

1. 安全性

シックハウス症候群の原因物質となる成分は極めて少なく、低 VOC のため、内装に安心してご使用いただけます。匂いも気になりません。

2. ヤニ止め効果

緻密な塗膜はヤニ止め効果があり、下地からの染み出しによる内装の黄ばみを防ぎます。

3. 隠ぺい力

高隠ぺい性（とまり）で下地の汚れをキレイに隠せます。
艶消しの落ち着いた仕上がりは内装に最適です。

4. 汚染除去性

塗膜が硬いので汚れが付きづらく付着しても簡単に拭き取れます。

5. 密着性・透湿性

ビニルクロス・軒天などにも密着性に優れ、幅広い下地に適応します。
透湿性にも優れているので膨れや剥がれを防ぎます。

6. 防藻防カビ性

藻やカビの発生を抑え、美観や健康を守ります。

7. 工期短縮

下塗りが不要なため、工期短縮が可能です。 ※下地の状況により下塗りが必要な場合もあります。


●ヤニ止め効果について

注意事項


- ・タバコのヤニはウエスなどで水拭きし、十分乾燥させてください。
- ・著しいヤニヤシミ、施工環境条件により効果が出ない場合は、下塗材「シミナイト」をご使用ください。

ヤニ止め可能な目安


- ・右記色までのヤニに対応可能
(※状態・条件によりヤニが止まらない場合があります。)



●防カビ性試験結果



▲一般的な艶消し塗料



▲水系ファインコート

JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1 種
試験結果

項目	品質	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて、一様になるものとする。	合格
塗装作業性	2 回塗りで、塗装作業性に支障があってはならない。	合格
低温安定性 (-5℃)	変質してはならない。	合格
乾燥時間	標準状態	2 時間以内
	5℃	4 時間以内
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい率 % (白及び淡彩)	93 以上	合格
耐水性	96 時間浸漬したとき異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	48 時間浸漬したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性	500 回の洗浄に耐えるものとする。	合格
促進耐候性	白亜化の等級は 1 以下で、膨れ、剥がれ及び割れが無く、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格
屋外曝露耐候性	12 ヶ月の試験で、膨れ、剥がれ及び割れが無く、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格



●さらに汚染除去性に優れている「水系ファインコートEP-Si」もございます。

製品一覧

	製品名	一般名称	艶
上塗材	水系ファインコート	1液水系反応硬化形エマルジョン塗料	艶消し

標準施工仕様書

工 程	材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量 (塗付量)
素地調整	・ゴミ、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面としてください。 ・内部において穴埋め、平滑処理が必要な場合はパテ処理を行ってください。				
研磨紙ずり	研磨紙 # 150 ～ 240				
上塗り	水系ファインコート 主材：16kg 清水：0.3～1.3L	はけ、ローラー エアレスプレー	2	工程内 2時間以上	53～66 m ² / 16kg 0.24～0.30kg / m ² (0.15 ～ 0.20kg / m ²)

注)・上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
・下地の劣化や吸込みが著しい場合は下塗りとして「キクスイプライマースーパーE」などをご使用ください。
・ヤニ、シミが著しい場合は下塗りとして「シミナイト」をご使用ください。
・下地の種類によって下塗りが必要な場合があります。詳しくは最寄の各営業所へお問い合わせください。

※内装制限のある部位を施工する場合は、塗付量を厳守してください。

適 応 下 地

モルタル、コンクリート、PC板、スレート板、石膏ボード、
各種旧塗膜等

荷 姿

水系ファインコート
16 kg / 缶
4 kg / 缶

用 途

平滑面（内外部）、旧塗膜面



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710
東 京 ☎ 03-3981-2500
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320
福 岡 ☎ 092-433-6262