



# 水系ファインコート シリコン弾性

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 1708062

耐候形1種相当（艶有のみ）  
※社内試験による

「水系ファインコートシリコン」に弾性を付与しました。  
従来の高耐候、低汚染、防藻・防カビなどの機能はそのまま、  
防水形複層仕上の上塗りに適応できます。

## 特長

### 01 優れた付着性

付着性に優れています。

### 02 優れた耐候性

耐候性が良く強靱な塗膜により  
長期間にわたり建物を保護します。

### 03 低汚染性

親水性塗膜なので汚れが付着しても雨水で徐々に流され、  
高レベルの低汚染性を発揮します。

### 04 防水形複層仕上の上塗り

水系ファインコートシリコンの製品性能に弾性を付加。  
防水形複層仕上の上塗りとしてご使用頂けます。

## 用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・スレート 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とします。				
下塗り 主材塗り	防水形複層仕上塗材の下塗り、主材塗りの仕様によります。 弊社推奨主材：キクスイ弾性タイル・ルナ、キクスイラバーウォール 等				
上塗り	水系ファインコートシリコン弾性 主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6 L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	2	工程内3以上 (23℃)	45～64㎡/16kg 0.25～0.36 kg/㎡

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

1液水系高耐候性弾性  
アクリルシリコン  
樹脂塗料

艶有

半艶



# 水系ファインコートシリコン弾性

荷 姿

NET 16 kg/缶



## 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

## kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320  
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262  
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2024年2月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.6