

キクスイ フィラー

JIS A 6916
下地調整塗材 C-1

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305350

「キクスイ フィラー」は、ポルトランドセメント・無機質微細骨材・各種混和材料からなる粉体に、セメント混和用ポリマーディスパージョンを主成分とする混和液を加えて使用する、ポリマーセメント系の下地調整塗材です。

特長

01 優れた下地調整機能

素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。

02 表面充填性

多孔質下地（ALCパネル等）の表面充填性に優れています。

03 優れた作業性

吹付け作業性に優れています。

用途

- ・ALCパネル・コンクリートブロック・打ち放しコンクリート等の素地調整
- ・コンクリート・モルタル表面等のピンホール、巣穴、ヘアクラックの補修

適用下地

ALCパネル・コンクリート・セメントモルタル・コンクリートブロック 等

●標準施工仕様

| 工程 | 材料・調合 | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間(23℃) | 所要量 | |
|------|--|---|-----|-----------|---------------------------------|--------|
| 下地調整 | キクスイフィラー 主 材：20 kg 混和液：10 kg 清 水：0～8L | リシンガン 口径：4～6 mm 吹圧：0.5～0.6 MPa 左官刷毛、水性刷毛 ウールローラー（中毛） 等 | 1 | 24h以上 | 30～50㎡/30 kgセット 0.6～1.0 kg/㎡ | |
| | | | | | 単位容積質量 | 塗厚 |
| | | | | | 約 1.5 kg/L | 0～1 mm |

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

キクスイ フィラー

荷 姿

主 材 NET 20 kg/袋入
混和液 NET 10 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



| | | | |
|-------|----------------|-----|----------------|
| 仙 台 | ☎ 022-706-5710 | 大 阪 | ☎ 06-7668-5320 |
| 東 京 | ☎ 03-3981-2500 | 福 岡 | ☎ 092-433-6262 |
| 名 古 屋 | ☎ 0568-69-5200 | | |