

カチオン系
ポリマーセメント下地調整塗材

2 材形

C-1

キクスイ カチオンフィラー 吹付用

JIS A 6916
下地調整塗材 C-1

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-0306073

「キクスイ カチオンフィラー 吹付用」は、ポルトランドセメント・無機質微細骨材・各種混和材料からなる粉体と、アクリルカチオン系ポリマーディスパージョンを主成分とする混和液を混合するカチオン系ポリマーセメントの下地調整塗材です。

特 長

01 優れた強度・密着性

塗膜は、強度・密着性に優れています。

02 優れた下地調整機能

素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。

03 優れた作業性

保水性があり、延展性に優れているため、吹付け・刷毛塗り等の作業性に優れています。

用 途

- ・改修工法の仲介接着
- ・ALCパネル・コンクリートブロック・打放しコンクリート等の素地調整
- ・コンクリート・モルタル表面等のピンホール、巣穴、ヘアクラックの補修

適用下地

ALCパネル・コンクリート・セメントモルタル・コンクリートブロック 等

●標準施工仕様

| 工 程 | 材 料・調 合 | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間(23℃) | 所 要 量 |
|------|--|--|----------|-----------|-------------------------------|
| 下地調整 | キクスイ カチオンフィラー 吹付用 主 材：20kg 混和液：10kg 清 水：0～8L | リシンガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa 水性刷毛、左官刷毛 ウールローラー(中毛)等 | 1 | 24h以上 | 30～50㎡/30kgセット 0.6～1.0kg/㎡ |
| | | | 単位容積質量 | 塗 厚 | |
| | | | 約1.5kg/L | 0～1mm | |

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

カチオン系
ポリマーセメント
下地調整塗材

2材形

C-1

キクスイ カチオンフィラー 吹付用

荷 姿

主 材 NET 20 kg/袋入
混和液 NET 10 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。