水系特殊弾性フィラー

水系

キクスイ Fフィラー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1608014

「キクスイ Fフィラー」は、塗材が軽いのでローラー塗装の負担を軽減します。作業の効率化が可能で、従来の微弾性フィラーよりも弾性力と付着性にも優れていますので幅広く使用できます。

特　長

01 優れた下地調整機能

下地の目止め効果も抜群で、滑らかな質感と優れた隠蔽性を誇ります。

02 優れた弾性力・付着性

従来の微弾性フィラーより弾性力・付着性共に優れています。

03 優れた作業性

塗材の比重が軽いので作業性に大変優れています。

用　途

・モルタル、コンクリート、各種改修下地等

●標準施工仕様

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所 要 量
素地調整	ゴミ、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清争な面としてください。 劣化現象や付着力が低下している部分は完全に除去してください。					
主材塗り	キクスイＦフィラー	主　材：15kg 清　水：0.7～1.2Ｌ	ウールローラー	1～2	4以上	33～75㎡／15 kg 0.20～0.45kg／㎡
	キクスイＦフィラー	主　材：15 kg 清　水：0.5～0.8Ｌ	多孔質ローラー	1	4以上	17～30㎡／15 kg 0.50～0.90kg／㎡
	キクスイＦフィラー	主　材：15 kg 清　水：0.5～0.8Ｌ	リシンガン　口径：4～6 ㎜ 吹圧：0.5～0.6 MPa	1～2	4以上	17～30㎡／15 kg 0.50～0.90kg／㎡
上塗り	水系ファインコートフッ素	主　材：15 kg 清　水：0.4～0.8Ｌ	はけ ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3以上	37～68㎡／15 kg 0.22～0.40kg／㎡

（注）1.上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
2.旧塗膜の種類により適応できない場合があります。詳しくは最寄の各営業所へお問い合わせください。
3.無機系下地の場合は、「キクスイＳＰパワーシーラー」を使用してください。

水系特殊弾性
フィラー

水系

キクスイＦフィラー

荷　　姿

水系ファインコートフッ素　15kg/缶　4kg/缶
キクスイＦフィラー　　15kg/缶

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。