

キクスイ 瓦用ファンデエアレス用

「キクスイ 瓦用ファンデエアレス用」は、アクリル樹脂エマルジョン・無機質微細骨材を主成分とし、特にエアレス塗装機専用開発された合成樹脂エマルジョン系瓦用下地調整塗材Eです。

特長

01 下地調整

素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。

02 作業性

エアレス塗装機の作業性に優れています。

用途

・スレート瓦等の下地調整

適用下地

セメント瓦・スレート波瓦・スレート平板 等

●標準施工仕様

工程	材料・割合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下地調整	キクスイ 瓦用ファンデ エアレス用 主 材：20 kg 清 水：0～2 L	エアレス塗装機 圧 力：9.8MPa以上 吐出量：4 L/min以上	1～2	24以上 工程内5以上 (20℃)	25～35 m ² /20 kg 0.57～0.8 kg/m ²

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

合成樹脂
エマルジョン系
瓦用下地調整塗材E

キクスイ 瓦用ファンデ エアレス用

荷 姿

NET 20 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2016年11月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。