



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ロイヤルセレクションで叶えるワンランク上の仕上がり

JIS A 6909 可とう形改修塗材E

水系

下塗材

微弾性

1 材形

水系特殊弾性フィラー

F☆☆☆☆
NSK-1510021

キクスイ ロイヤルフィラー

塗材が軽いのでローラー塗装の負担を軽減！作業の効率化が可能です。
従来の微弾性フィラーよりも弾性力と付着性にも優れていますので
幅広く使用できます。

白色タイプ

特 長

1. 業界最軽量
2. 抜群の塗装作業性（飛散が少なく汚れにくい）
3. 付着性に優れた幅広い下地適正
4. 滑らかな質感と優れた隠ぺい性

軽くて強いフィラーの技術


これまで通常の厚膜下塗材フィラーは、比重が1.4～1.5あり、ずっしりと重くて強い下塗層を形成する塗料でしたが、硬い殻を持つ中空粒子を使う事で、軽くてもタフな下塗材フィラーを開発でき、大幅な軽量化に成功しました。比重は今までのフィラーより30%以上軽く、水より軽い0.99です。この中空粒子の中の空気層により、熱伝導率を下げる効果がありますので、断熱効果も期待できます。軽くて丈夫で、建物を熱から守る、3つの機能を兼ね揃えた頼りになる縁の下力持ち、これが、ロイヤルフィラーなのです。

キクスイ
超技術

●従来のフィラー
ずっしりと
詰っている



●ロイヤルフィラー
硬い殻を持つ
中空粒子により
ミクロな空隙を
持つ



製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶	F☆☆☆☆
上塗り	キクスイロイヤルシリコン	1液水系反応硬化形シリコン樹脂塗料	淡色～濃色	艶有・半艶・3分艶・艶消し	NSK-1510022
下塗り	キクスイロイヤルフィラー	水系特殊弾性フィラー	白色	—	NSK-1510021

標準施工仕様書

工程		材料・調合		塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
(改修の場合)		浮き塗膜の除去、旧塗膜のチョーキング層、ゴミ、塵埃、油脂分などの付着物を高圧洗浄等で完全に除去して下さい。高圧洗浄後、下地はよく乾燥させて下さい。					
主材塗り	ウールローラー塗り	キクスイ ロイヤルフィラー	主材：15 kg 清水：0.7 ～ 1.2L	ウールローラー	1	4 以上	33～75㎡/15kg 0.20 ～0.45kg/㎡
	多孔質ローラー塗り	キクスイ ロイヤルフィラー	主材：15 kg 清水：0.5 ～ 0.8L	多孔質ローラー	1	4 以上	17～30㎡/15kg 0.5 ～0.9kg/㎡
	吹付け	キクスイ ロイヤルフィラー	主材：15 kg 清水：0.5 ～ 0.8L	リシガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	4 以上	17～30㎡/15kg 0.5 ～0.9kg/㎡
上塗り		キクスイ ロイヤルシリコン	主材：15kg 清水：0.4 ～ 0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレーなど	2	工程内 3 以上	37～68㎡/15kg 0.22～0.40kg/㎡

- (注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
 2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により多少の幅を乗じることがあります。
 3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認してください。
 4. 既存塗膜の状態によっては下塗材が必要な場合があります。
 5. 既存塗膜の脆弱部分は除去してください。
 6. パターンの欠損部は必要に応じて既存塗膜の主材でパターン合わせを行ってください。
 7. 既存塗膜の凹凸が激しい場合は凸部をカットしてください。
 8. 適用上塗材については表面記載製品以外にも適用可能です。詳しくは最寄の弊社営業所までお問い合わせください。

用途・適応下地

コンクリート・セメントモルタル、各種旧塗膜等の改修

荷 姿

キクスイロイヤルフィラー

15kg/ 缶



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
 各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。

