kikusui

ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ロイヤルセレクションで叶えるワンランク上の仕上がり

水系　下塗材　微弾性　1液形

1液水系シリコン樹脂サーフェーサー

F☆☆☆☆
NSK-1510020

キクスイ ロイヤルサーフ

付着性に優れた幅広い下地に適応する水系樹脂サーフェーサーです。
隠ぺい性にも優れ、上塗材のとまりや光沢感を引き出します。

白色タイプ

特　長

1. 水系シリコン樹脂

水系シリコン樹脂による優れた強靭な層を形成して建物を保護します。

2. 微弾性

サイディングボード表層の“ヘアークラック”に追従します。

3. 隠ぺい性

隠ぺい性に優れているため、塗替え前の壁色をしっかりと隠し、
色差のある塗替えでも安心です。濃淡の色変更や上塗材の発色や光沢感を引き出します。

4. 滑らかな質感

レベリングするためローラーが目立たず、フラットな塗面となります。
上塗材の艶を引き出します。

サーフェーサーとは…
下地色の隠ぺいをする／表面の傷・ひび割れを埋める／平滑性を向上させる／
上塗材の吸い込み差をなくす／密着性を高める などの効果を得るための製品です。

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶	F☆☆☆☆
上塗り	キクスイ ロイヤルシリコン	1液水系反応硬化形シリコン樹脂塗料	淡色～濃色	艶有・半艶・3分艶・艶消し	NSK-1510022
主材塗り	キクスイ ロイヤルサーフ	1液水系シリコン樹脂サーフェーサー	白色	―	NSK-1510020

標準施工仕様書

工程	材料・調合		塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
(改修の場合)	浮き塗膜の除去、旧塗膜のチョーキング層、ゴミ、塵埃、油脂分などの付着物を高圧洗浄等で完全に除去して下さい。高圧洗浄後、下地はよく乾燥させて下さい。					
主材塗り	キクスイ ロイヤルサーフ	主材：15kg 清水：0.3 ～ 0.75L	はけ、ウールローラー エアレススプレー など	1	3以上	37～75㎡/15kg 0.20 ～0.40kg/㎡
上塗り	キクスイ ロイヤルシリコン	主材：15kg 清水：0.4 ～ 0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレーなど	2	工程内 3以上	37～68㎡/15kg 0.22～0.40kg/㎡

(注)1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により 多少の幅を乗じることがあります。
3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認してください。
4. 既存塗膜の状態によっては下塗材が必要な場合があります。
5. 既存塗膜の脆弱部分は除去してください。
6. パターンの欠損部は必要に応じて既存塗膜の主材でパターン合わせを行ってください。
7. 既存塗膜の凹凸が激しい場合は凸部をカットしてください。
8. 適用上塗材については表面記載製品以外にも適用可能です。詳しくは最寄の弊社営業所までお問い合わせください。

用途・適応下地

サイディングボードの塗替え など

荷　姿

キクスイ ロイヤルサーフ　15kg/ 缶

注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台 ☎ 022-706-5710
東　京 ☎ 03-3981-2500
名古屋 ☎ 0568-69-5200
大　阪 ☎ 06-7668-5320
福　岡 ☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2023年3月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。