

ソルトストップ[®]断面修復材HS

「ソルトストップ断面修復材HS」は無機質重量骨材、無機質結合材を主とした粉体部と、特殊アクリル樹脂からなる混和液部で構成された超高強度モルタルです。

特長

01 超高強度モルタル

こて作業の可能な超高強度モルタルです。

02 厚塗り性

厚さ5mm～50mmまで対応します。
(1回の塗り厚は5mm～20mm)

03 NEXCO規格適合品

「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品。

用途

- ・不陸調整、断面修復
- ・かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕など

適用下地

超高強度コンクリート(60～100N/mm²程度)
(それ以下のコンクリート面にも適応可能)

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
仲介接着用 下塗材	ソルトストップ HSフィラー 粉 体：10 kg 上水道水：2.4～2.6 L	金こて 刷 毛	1	16 以上 (20℃)	約 6.7 m ³ 約 1.5 kg/m ³ (約 1mm 厚)
高強度 モルタル	ソルトストップ 断面修復材HS 粉 体：20 kg 混和液：2.7 L 上水道水：0～0.3 L	金こて	1 以上	24以上 (20℃)	約 0.9 m ³ 約 24.8 kg/m ³ (約 10mm 厚)

単位容積質量	練り上り容量	塗 厚	1 m ³ 必要量
約 1.87 kg/L	約 6.7 L	1 mm	約 150 セット
約 2.48 kg/L	約 9.2 L	5 ～ 20mm	約 109 セット

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

ソルトストップ[®]断面修復材HS

荷 姿

- ・ 仲介接着用下塗材
ソルトストップHSフィラー 10kg/袋入
- ・ 高強度モルタル
ソルトストップ断面修復材HS 粉体 20kg/袋入
混和液 2.7L/ポリ容器入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台	☎ 022-706-5710	大阪	☎ 06-7668-5320
東京	☎ 03-3981-2500	福岡	☎ 092-433-6262
名古屋	☎ 0568-69-5200		