

超低収縮・一材速硬型断面修復材
ポリマーセメントモルタル

1材形

ソルトストップ断面修復材LSX

不燃材料 認定番号 NE-0061

「ソルトストップ断面修復材LSX」は特殊無機質軽量骨材、無機質結合材を主とした粉体と、アクリル樹脂からなる混和液で構成されたポリマーセメント系軽量速硬モルタルです。

エポキシ軽量モルタルと同等の欠損部充填に使用する材料であり、作業性としては1回で50mmの厚塗りが可能です。

特長

01 超低収縮

材齢28日で0.01%程度の収縮率です。

02 一材速硬型

所定量の水と練混ぜるだけで使用することができます。
また、施工後3時間で10N/mm²程度の圧縮強度が得られます。

03 優れた作業性

軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能です。

04 NEXCO規格適合品

「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品

用途

- ・不陸調整
- ・欠損部の断面修復等

適用下地

コンクリート、ALCパネル、コンクリートブロック

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
断面修復	ソルトストップ断面修復材LSX 粉体：20kg 上水道水：3.5～4.0L	金こて	1以上	24以上 (20℃)	約1.4m ³ 約13.8kg/m ² (約10mm厚)

単位容積質量	練り上り容量	塗厚	1m ³ 必要量
約1.65kg/L	約14.4L	3～50mm	約70セット

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

超低収縮
一材速硬型断面修復材
ポリマーセメント
モルタル

1材形

ソルトストップ[®]断面修復材 L S X

荷 姿

粉 体 N E T 20 kg／袋入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。