



ソフトリカバリーⅡ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1602025

「ソフトリカバリーⅡ」は、旧塗膜によく密着して、より強い塗膜と美しい仕上げが得られる下地調整塗材です。
弾性樹脂の強さと水系の手軽さを合わせ持ち、「手軽な施工で今よりしっかりとした住まいの表情を作りたい」そんな塗り替えニーズにお応えします。

特長

01 微弾性機能

微弾性の塗膜がヘアークラックに追従します。

02 美しい仕上がり

下地の目止効果も抜群で、なだらかな模様が形成され美しい仕上げが得られます。

03 優れた作業性

ローラー塗装などの作業性に優れ塗り易い製品です。



用途

各種旧塗膜の改修

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・各種旧塗膜 等

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量	
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
下塗り	ウールローラー塗りの場合	ソフトリカバリーⅡ 主材：16kg 清 水：0.9～1.2L	ウールローラー（中毛）	1～2	5以上 （工程内5以上） （23℃）	26～53㎡/16kg 0.3～0.6kg/㎡
	多孔質ローラー塗りの場合	ソフトリカバリーⅡ 主材：16kg 清 水：0.3～0.9L	多孔質ローラー	1	5以上 （23℃）	10～20㎡/16kg 0.8～1.5kg/㎡
	吹付け塗りの場合	ソフトリカバリーⅡ 主材：16kg 清 水：0.6～0.9L	リシガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa エアレス圧送機	1～2	5以上 （工程内5以上） （23℃）	13～22㎡/16kg 0.7～1.2kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②適合する上塗材（JIS対応組み合わせ）につきましては、各支店、または営業所でご確認ください。

ソフトリカバリーII



荷 姿

NET 16 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		