



ソフトリカバリー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305326

JIS A 6909
可とう形改修塗材E

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ソフトリカバリー」は、旧塗膜によく密着して、より強い塗膜と美しい仕上げが得られる下地調整塗材です。
弾性樹脂の強さと水系の手軽さを合わせ持ち、「手軽な施工で今よりしっかりとした住まいの表情を作りたい」そんな塗り替えニーズにお応えします。

特 長

01 微弾性機能

微弾性の塗膜がヘアークラックに追従します。

02 目止め効果

下地の目止め効果が抜群です。

03 工期短縮

施工が容易で工期を短縮します。

用 途

各種旧塗膜の改修

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・各種旧塗膜 等

●標準施工仕様

工 程		材 料・調 合		施工用具・条件		塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。						
下 塗 り	ウールローラー 塗りの場合	ソフトリカバリー	主 材：16 kg 清 水：0.9～1.2 L	ウールローラー（中毛）		1～2	5以上 (工程内 5 以上) (23℃)	26～53㎡/16 kg 0.3～0.6 kg/㎡
	多孔質ローラー 塗りの場合	ソフトリカバリー	主 材：16 kg 清 水：0.3～1.2 L	多孔質ローラー		1～2	5以上 (工程内 5 以上) (23℃)	10～20 ㎡/16 kg 0.8～1.5 kg/㎡
	吹付け塗りの 場合	ソフトリカバリー	主 材：16 kg 清 水：0.6～0.9 L	リシンガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa エアレス圧送機		1	5 以上 (23℃)	13～22 ㎡/16 kg 0.7～1.2 kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

② J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。



ソフトリカバリー

荷 姿

NET 16 kg/缶入

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名古屋	☎ 0568-69-5200		