



# ソフトリカバリー

## (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0305326

JIS A 6909  
可とう形改修塗材E

※JIS 対応組み合わせ詳細につきましては、裏面をご確認ください。

「ソフトリカバリー」は、旧塗膜によく密着して、より強い塗膜と美しい仕上げが得られる下地調整塗材です。  
弾性樹脂の強さと水系の手軽さを合わせ持ち、「手軽な施工で今よりしっかりとした住まいの表情を作りたい」そんな塗り替えニーズにお応えします。

### 特長

## 01 微弾性機能

微弾性の塗膜がヘアークラックに追随します。

## 02 目止め効果

下地の目止め効果が抜群です。

## 03 工期短縮

施工が容易で工期を短縮します。

### 用途

各種旧塗膜の改修

### 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・各種旧塗膜 等

### ●公共建築改修工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
主材塗り	平たん状の場合 ソフトリカバリー 主材：16kg 清水：0.9～1.2L	ウールローラー（中毛）	1	5以上	0.3以上
	さざ波の場合 ソフトリカバリー 主材：16kg 清水：0.3～1.2L	多孔質ローラー	1	5以上	0.8以上
	ゆず肌状の場合 ソフトリカバリー 主材：16kg 清水：0.6～0.9L	リシンガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	5以上	0.8以上
上塗り	JIS A 6909製品組合せの上塗材から選択して下さい。				

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②JIS 対応組み合わせにつきましては、裏面をご確認ください。



# ソフトリカバリー

## 荷 姿

NET 16 kg/缶入

## JIS A 6909( 建築用仕上塗材 ) 製品組合せ

呼び名		主材	下塗材	上塗材
可とう形改修用仕上塗材	可とう形改修塗材 E	ソフトリカバリー	—	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン遮熱 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 BMB 水系ファインコートフッ素 DX



### 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品の SDS 及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



**菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

東 京 ☎ 03-3981-2500

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320

福 岡 ☎ 092-433-6262