



ソフトリカバリー・エポ (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0611013

JIS A 6909
可とう形改修塗材RE

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ソフトリカバリー・エポ」は、旧塗膜によく密着して、より強い塗膜と美しい仕上げが得られる下地調整塗材です。弾性樹脂の強さと水系の手軽さを合わせ持ち、「手軽な施工で今よりしっかりとした住まいの表情を作りたい」そんな塗り替えニーズにお応えします。

特長

01 優れた密着性

各種旧塗膜に対してエポキシの優れた密着性を発揮します。

02 微弾性機能

微弾性の塗膜がヘアークラックに追従します。

03 目止め効果

下地の目止め効果が抜群です。

04 工期短縮

施工が容易で工期を短縮します。

用途

各種旧塗膜の改修

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・各種旧塗膜 等

●公共建築改修工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
主材塗り	平たん状の場合 ソフトリカバリー・エポ 主材：16kg 清水：0.9～1.2L	ウールローラー（中毛）	1	5以上	0.3以上
	さざ波の場合 ソフトリカバリー・エポ 主材：16kg 清水：0.3～0.6L	多孔質ローラー	1	5以上	0.8以上
	ゆず肌状の場合 ソフトリカバリー・エポ 主材：16kg 清水：0.6～0.9L	リシンガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	5以上	0.8以上
上塗り	JIS A 6909製品組合せの上塗材から選択して下さい。				

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

② J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

ソフトリカバリー・エポ



荷 姿

NET 16 kg/缶入

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200