



キクスイ ファンデ

JIS A 6916
下地調整塗材E

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305327

「キクスイ ファンデ」は、特殊アクリル樹脂エマルジョンを使用した水系の
下地調整塗材です。
作業性に優れ使いやすく、広範囲の下地に適用できます。

特長

01 優れた作業性

吹付け、刷毛塗り等の作業性に優れています。

02 仕上がりが良好

多孔質下地（ALCパネル）の表面充填性に優れ、
素地の吸い込みを抑え下地を均一にします。

03 エフロ（白華）を防止

セメント系下地調整塗材に比べ、クラック・エフロ（白華）などの
問題を生じません。

用途

- ・ALCパネル（軽量気泡コンクリート）・コンクリートブロック・打ち放しコンクリート
等の素地調整
- ・コンクリート・モルタル表面等のピンホール、巣穴、ヘアクラックの補修

適用下地

ALCパネル・コンクリート・セメントモルタル 等

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整	キクスイ ファンデ 主 材：20 kg 清 水：2～3 L	リシンガン 口径：4～6 mm 吹圧：0.5～0.6 MPa ウールローラー（中毛） 左官刷毛	1～2	24以上 （工程内5以上） （23℃）	20～25 m ² /20 kg 0.8～1.0 kg/m ²

（注） 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

合成樹脂
エマルジョン系
下地調整塗材E

下地調整塗材E



キクスイファンデ

荷 姿

NET 20 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年1月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。