合成樹脂エマルション系
下地調整塗材Ｅ

下地調整塗材Ｅ

水系

キクスイ ファンデ

ＪＩＳ　Ａ　６９１６
下地調整塗材Ｅ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305327

「キクスイ ファンデ」は、特殊アクリル樹脂エマルションを使用した水系の下地調整塗材です。
作業性に優れ使いやすく、広範囲の下地に適用できます。

特　長

01 優れた作業性

吹付け、刷毛塗り等の作業性に優れています。

02 仕上がりが良好

多孔質下地（ＡＬＣパネル）の表面充填性に優れ、
素地の吸い込みを抑え下地を均一にします。

03 エフロ（白華）を防止

セメント系下地調整塗材に比べ、クラック・エフロ（白華）などの
問題を生じません。

用　途

・ＡＬＣパネル（軽量気泡コンクリート）・コンクリートブロック・打ち放しコンクリート
　等の素地調整
・コンクリート・モルタル表面等のピンホール、巣穴、ヘアクラックの補修

適用下地

ＡＬＣパネル・コンクリート・セメントモルタル　等

●標準施工仕様

工　程	材　料・調　合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所 要 量
下地調整	キクスイ ファンデ　主　材：20 kg 清　水：２～３Ｌ	リシンガン　口径：４～６㎜ 吹圧：0.5～0.6 MPa ウールローラー（中毛） 左官刷毛	１～２	24以上 （工程内５以上） （23 ℃）	20～25 ㎡／20 kg 0.8～1.0 kg／㎡

（注）　上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

合成樹脂
エマルション系
下地調整塗材Ｅ

下地調整塗材Ｅ

水系

キクスイ ファンデ

荷　　姿

ＮＥＴ　20 kg／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年1月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。