

可とう形外装薄塗材E

艶消し



# キクスイ 弾性リシン (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0409023

JIS A 6909  
可とう形外装薄塗材E

「キクスイ 弾性リシン」は、アクリル樹脂エマルジョンを結合材とした微弾性砂壁状吹付材です。安定した品質で、長年愛されている外装仕上塗材です。

## 特長

### 01 微弾性

微弾性塗膜が雨水の浸入を防ぎます。

### 02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

## 用途

可とう形外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材(可とう形外装薄塗材E)を用いて外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

### ●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C, 50%Rh)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	キクスイ 弾性リシン 基 材: 20 kg 清 水: 0~0.8 L	リシンガン 口径: 5~6mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	2	工程内3以上	1.2以上

可とう形外装薄塗材 E

# キクスイ 弾性リシン

艶消し



荷 姿

NET 20 kg/缶



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。