



キクスイ 弾性タイル・ルナ (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

JIS A 6909
防水形複層塗材 E

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ 弾性タイル・ルナ」は、アクリルゴムを主成分とした防水形複層仕上塗材です。優れた弾性塗膜により、下地のひび割れに追従し、美観を長く保ちます。

特長

01 防水性

伸縮性と弾力性のある塗膜が下地のクラックに追従して、防水効果を発揮します。

02 優れた作業性

作業性に優れた吹付け塗材です。

用途

防水形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材(防水形複層塗材 E)を用いて内外装の吹付けで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

凹凸状・凸部処理状模様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr) (条件: 23°C, 50%RH)	所要量 (kg/m ²)	
下塗り	キクスイ プライマースーパー E 主 材: 15 kg 無希釈	はけ、ウールローラー、 エアレススプレー等	1	3 以上	0.1 以上	
増塗り	キクスイ 弾性タイル・ルナ 主 材: 20 kg 清 水: 1.1~1.7 L	はけ等	1	3 以上	0.9 以上	
主材塗り	基層	キクスイ 弾性タイル・ルナ 主 材: 20 kg 清 水: 1.1~1.7 L	リシガン 口径: 5~6mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	2	1.8 以上 工程内 3 以上	1.7 以上
	模様	キクスイ 弾性タイル・ルナ 主 材: 20 kg 清 水: 0~0.2 L	タイルガン 口径: 6~8mm 吹圧: 0.2~0.3MPa	1	1.8 以上 凸部処理 1 以内	0.9 以上
(凸部処理)	プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押える。			1.8 以上	—	
上塗り	ビュートップアクリル 弾性 主 材: 16 kg 清 水: 0.8~1.6 L	はけ、ウールローラー、 エアレススプレー等	2	工程内 3 以上	0.25 以上	

- (注) ①凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみに行ってください。
 ②上記と別の下塗り材、上塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。
 ③増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付けてください。
 ④ J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面 QR コードからご確認ください。

キクスイ 弾性タイル・ルナ



荷 姿

主 材 NET 20 kg/缶

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200