防水形複層塗材Ｅ

水系

キクスイ 弾性ロール
(国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
防水形複層塗材Ｅ

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ 弾性ロール」は、アクリルゴムを主成分とした防水形複層仕上塗材です。優れた弾性塗膜により、下地のひび割れに追従し、美観を長く保ちます。

特　長

01 防水性

伸縮性と弾力性のある塗膜が下地のクラックに追従して、防水効果を発揮します。

02 優れた作業性

作業性に優れたローラー専用塗材です。

用　途

防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(防水形複層塗材Ｅ)を用いて内外装をローラーでの仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和４年版）

ゆず肌状【ローラー】模様

工　程		材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件：23℃、50%Rh)	所要量(kg/㎡)
下塗り		キクスイ プライマースーパーＥ	主　材：15 kg 無希釈	はけ、ウールローラー、 エアレススプレー 等	1	３以上	0.1以上
増塗り		キクスイ 弾性ロール	主　材：20 kg 清　水：0～0.6 L	はけ等	1	３以上	0.9以上
主材塗り	基層	キクスイ 弾性ロール	主　材：20 kg 清　水：0～0.6 L	多孔質ローラー	2	１６以上 工程内３以上	1.7以上
	模様	キクスイ 弾性ロール	主　材：20 kg 清　水：0～0.6 L	多孔質ローラー	1	１８以上	0.9以上
上塗り		ビュートップアクリル 弾性	主　材：16 kg 清　水：0.8～1.6 L	はけ、ウールローラー、 エアレススプレー 等	2	工程内３以上	0.25以上

(注) ①上記と別の上塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。
②増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付けてください。
③ＪＩＳ対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

防水形複層塗材E

水系

キクスイ 弾性ロール

荷　姿

主　材　ＮＥＴ　20 kg／缶

JIS A 6909
組み合わせ

注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットの製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。