水系弾性ふっ素樹脂塗料

水系

透湿弾性フッソトップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
透湿弾性フッソトップ上塗　NSK - 1806011
透湿弾性フッソトップ中塗　NSK - 1806010

「透湿弾性フッソトップ」は、水系ふっ素樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特　長

01 優れた透湿性

優れた透湿性を持ち、「透湿弾性タイルシリーズ」の商品と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、内部結露や漏水を防ぎます。

02 優れた高耐候性

ふっ素樹脂を主成分とするため、シリコン樹脂を上回る耐候性・耐久性を有する水系塗料です。

03 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ性を発揮します。

04 弾性

「透湿弾性タイルシリーズ」の高い弾性力にも適応できる上塗材です。

用　途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルシリーズの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適応下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

※下地材により下地調整処理が必要になります。
※ＡＬＣ面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。
※押出し成形セメント板、ＧＲＣ板等は下塗材としてキクスイプライマーＥＰＷをご使用ください。

水系ふっ素樹脂塗料

透湿弾性フッソトップ

水系

■透湿弾性タイル・ＲＥ

工　程			材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			キクスイ浸透性プライマーＥ	主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	３以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡
主材塗り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層塗り	透湿弾性タイル・ＲＥベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.3～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	３以上	12～15㎡/セット 1.2～1.5kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ模様	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/セット 0.7～0.8kg/㎡
	吹付 ゆずはだ状	基層塗り	透湿弾性タイル・ＲＥベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	３以上	17～20㎡/セット 0.9～1.1kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・ＲＥベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/セット 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層塗り	透湿弾性タイル・ＲＥベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	３以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・ＲＥベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	多孔質ローラー	1	18以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
中塗り			透湿弾性フッソトップ中塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6Ｌ	エアレススプレー ウールローラー(中毛等	1	工程内 ２以上	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡
上塗り			透湿弾性フッソトップ上塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6Ｌ	エアレススプレー ウールローラー(中毛等	1	－	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡

■透湿弾性タイル・Ｌ

工　程			材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー	主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	１以上	70～80㎡/15kg 0.19～0.21kg/㎡
主材塗り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	３以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ模様	主材:18kg 清水:0～0.5L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
	吹付 ゆずはだ状	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	３以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン 口径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層塗り	透湿弾性タイル・Lベース	主材:18kg 清水:0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	３以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Lベース	主材:18kg 清水:0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	18以上	22～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
中塗り			透湿弾性フッソトップ中塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6Ｌ	エアレススプレー ウールローラー(中毛等	1	工程内 ２以上	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡
上塗り			透湿弾性フッソトップ上塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6Ｌ	エアレススプレー ウールローラー(中毛等	1	－	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡

荷　　姿

キクスイ 浸透性プライマーＥ	NET:　15kg/ 缶	透湿弾性タイル専用プライマー	NET:　15kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ　ベース　[主材]	NET:　18kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ　ベース	NET:　18kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ　模様	NET:　18kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ　模様　[主材]	NET:　18kg/ 缶	透湿弾性フッソトップ　中塗	NET:　16kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶	透湿弾性フッソトップ　上塗	NET:　16kg/ 缶

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、 **kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本 社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2018年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。