水系アクリルシリコン樹脂塗料

水系

透湿弾性シリコントップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1012035

「透湿弾性シリコントップ」は、水系アクリルシリコン樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特　長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイルシリーズ」の商品と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、内部結露を防ぎます。

02 高耐候性

アクリルシリコン樹脂により、耐候性・耐久性を有する水系塗料です。

03 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ性を発揮します。

04 弾性

弾性主材に塗装できる上塗材です。

用　途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルシリーズの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適応下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

※下地材により下地調整処理が必要になります。
※ＡＬＣ面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。
※押出し成形セメント板、ＧＲＣ板等は下塗材としてキクスイ プライマーＥＰＷ、キクスイ ＳＰパワーシーラーをご使用ください。

水系アクリルシリコン
樹脂塗料

水系

透湿弾性シリコントップ

■透湿弾性タイル・ＲＥ

工　程			材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			キクスイ 浸透性プライマーＥ	主材：15kg 無希釈	ウールローラー等	1	3以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡
主材塗り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ ベース	主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0.3～1.0L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/セット 1.2～1.5kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ 模様	主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0～0.4L	タイルガン 口径：6～8mm 吹圧：0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/セット 0.7～0.8kg/㎡
		凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－
	吹付 ゆずはだ状	基層塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ ベース	主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0.5～1.0L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/セット 0.9～1.1kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ ベース	主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0.5～1.0L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/セット 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ ベース	主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	3以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・ＲＥ ベース	主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0～0.4L	多孔質ローラー	1	18以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
上塗り			透湿弾性シリコントップ	主材：16kg 清水：0.8～1.6Ｌ	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 ２以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

■透湿弾性タイル・Ｌ

工　程			材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー	主材：15kg 無希釈	ウールローラー等	1	1以上	70～80㎡/15kg 0.19～0.21kg/㎡
主材塗り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.5～1.1L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ 模様	主材：18kg 清水：0～0.5L	タイルガン 口径：6～8mm 吹圧：0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
		凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－
	吹付 ゆずはだ状	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.5～1.1L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.5～1.1L	リシンガン 口径：6～8mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	3以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	18以上	22～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
上塗り			透湿弾性シリコントップ	主材：16kg 清水：0.8～1.6Ｌ	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 ２以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

※1．施工用具・条件は代表的なものです。
※2．間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

荷　姿

キクスイ 浸透性プライマーＥ		NET:　15kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ　ベース	［主材］	NET:　18kg/ 缶
	［硬化剤］	NET: 0.15kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ　模様	［主材］	NET:　18kg/ 缶
	［硬化剤］	NET: 0.15kg/ 缶
透湿弾性タイル専用プライマー		NET:　15kg/ 缶
透湿弾性タイル・Ｌ　ベース		NET:　18kg/ 缶
透湿弾性タイル・Ｌ　模様		NET:　18kg/ 缶
透湿弾性シリコントップ		NET:　16kg/ 缶

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2018年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。