水系弾性アクリル樹脂塗料

透湿弾性トップ

水系

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306294

「透湿弾性トップ」は、水系弾性アクリル樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特　長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイル・Ｌ」と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、塗膜の膨れ、剥離を防止します。

02 弾性

「透湿弾性タイル・Ｌ」用の弾性上塗材です。

用　途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルＬの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適応下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

※下地材により下地調整処理が必要になります。

※ＡＬＣ面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。

※押出し成形セメント板、ＧＲＣ板等は下塗材としてキクスイ プライマーＥＰＷ、キクスイ ＳＰパワーシーラーをご使用ください。

■透湿弾性タイル・Ｌ

工　程			材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー	主材：15kg 無希釈	ウールローラー等	1	1以上	80～100㎡/15kg 0.15～0.19kg/㎡
主材塗り	凹凸状模様・凸部処理	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.5～1.1L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ 模様	主材：18kg 清水：0～0.5L	タイルガン 口径：6～8mm 吹圧：0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
		凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－
	吹付ゆずはだ状	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.5～1.1L	リシンガン 口径：5～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.5～1.1L	リシンガン 口径：6～8mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状[ローラー]	基層塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	3以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
		模様塗り	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	主材：18kg 清水：0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	18以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
上塗り			透湿弾性トップ	主材：16kg 清水：0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

※1．施工用具・条件は代表的なものです。
※2．間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系弾性アクリル
樹脂塗料

水系

透湿弾性トップ

荷　姿

キクスイ 浸透性プライマーＥ	NET:　15kg/ 缶
透湿弾性タイル専用プライマー	NET:　15kg/ 缶
透湿弾性タイル・Ｌ　ベース	NET:　18kg/ 缶
透湿弾性タイル・Ｌ　模様	NET:　18kg/ 缶
透湿弾性トップ	NET:　16kg/ 缶

JIS A 6909(建築用仕上塗材) 製品組合せ

呼び名		主材	下塗材	上塗材
複層仕上塗材	防水形複層塗材Ｅ	透湿弾性タイル・Ｌベース	キクスイ 浸透性プライマーＥ 透湿弾性 タイル専用プライマー キクスイ ＳＰパワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーＳＰ	透湿弾性トップ
		透湿弾性タイル＃100	キクスイ 浸透性プライマーＥ キクスイ プライマーＥＰＷ キクスイ ＳＰパワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーＳＰ	透湿弾性トップ

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本　社　☎ 052-300-2222(代)
ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710
東　京　☎ 03-3981-2500
名古屋　☎ 0568-69-5200
大　阪　☎ 06-7668-5320
福　岡　☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2020年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。