



透湿弾性トップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306294

「透湿弾性トップ」は、水系弾性アクリル樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイル・L」と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、塗膜の膨れ、剥離を防止します。

02 弾性

「透湿弾性タイル・L」用の弾性上塗材です。

用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルLの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適用下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

- ※下地材により下地調整処理が必要になります。
- ※ALC面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。
- ※押し出し成形セメント板、GRC板等は下塗材としてキクスイプライマーEPW、キクスイSPパワーシーラーをご使用ください。

■透湿弾性タイル・L

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量		
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清潔な面とする。						
下塗り	透湿弾性タイル専用プライマー 主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	1以上	80~100㎡/15kg 0.15~0.19kg/㎡		
主 材 塗 り	凹凸状模様・凸部処理	基層塗り 透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5~1.1L	リシンガン 口径:5~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	3以上	12~15㎡/18kg 1.2~1.5kg/㎡
		模様塗り 透湿弾性タイル・L 模様	主材:18kg 清水:0~0.5L	タイルガン 口径:6~8mm 吹圧:0.2~0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22~25㎡/18kg 0.7~0.8kg/㎡
	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。			18以上	-	
	吹付 ゆずはだ状	基層塗り 透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5~1.1L	リシンガン 口径:5~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	3以上	17~20㎡/18kg 0.9~1.1kg/㎡
		模様塗り 透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5~1.1L	リシンガン 口径:6~8mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	18以上	25~30㎡/18kg 0.6~0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層塗り 透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.3~1.0L	多孔質ローラー	1	3以上	18~23㎡/18kg 0.8~1.0kg/㎡
模様塗り 透湿弾性タイル・L ベース		主材:18kg 清水:0.3~1.0L	多孔質ローラー	1	18以上	18~23㎡/18kg 0.8~1.0kg/㎡	
上塗り	透湿弾性トップ 主材:16kg 清水:0.8~1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2以上	40~64㎡/16kg 0.25~0.40kg/㎡		

※1. 施工用具・条件は代表的なものです。

※2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

透湿弾性トップ



荷 姿

キクスイ 浸透性プライマーE	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル専用プライマー	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル・L ベース	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性タイル・L 模様	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性トップ	NET: 16kg/ 缶

JIS A 6909(建築用仕上塗材) 製品組合せ

呼び名		主材	下塗材	上塗材
複層仕上塗材	防水形複層塗材E	透湿弾性タイル・L ベース	キクスイ 浸透性プライマーE 透湿弾性 タイル専用プライマー キクスイ S P パワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーS P	透湿弾性トップ
		透湿弾性タイル# 100	キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ プライマーE P W キクスイ S P パワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーS P	透湿弾性トップ



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200