



透湿弾性フッソトップ

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

透湿弾性フッソトップ上塗 NSK - 1806011

透湿弾性フッソトップ中塗 NSK - 1806010

「透湿弾性フッソトップ」は、水系ふっ素樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特 長

01 優れた透湿性

優れた透湿性を持ち、「透湿弾性タイルシリーズ」の商品と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、内部結露や漏水を防ぎます。

02 優れた高耐候性

ふっ素樹脂を主成分とするため、シリコン樹脂を上回る耐候性・耐久性を有する水系塗料です。

03 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ性を発揮します。

04 弾性

「透湿弾性タイルシリーズ」の高い弾性力にも適応できる上塗材です。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルシリーズの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適応下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

※下地材により下地調整処理が必要になります。

※ A L C 面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。

※押出し成形セメント板、G R C 板等は下塗材としてキクスイプライマー E P W をご使用ください。



透湿弾性フットトップ

■透湿弾性タイル・ＲＥ

工 程			材 料・調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			キクスイ浸透性プライマーE	主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	3 以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡
主 材 塗 り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.3～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3 以上	12～15㎡/セット 1.2～1.5kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・R E 模様	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/セット 0.7～0.8kg/㎡
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3 以上	17～20㎡/セット 0.9～1.1kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/セット 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	3 以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	多孔質ローラー	1	18以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
中塗り			透湿弾性フットトップ中塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー(中毛等)	1	工程内 2 以上	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡
上塗り			透湿弾性フットトップ上塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー(中毛等)	1	—	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡

■透湿弾性タイル・Ｌ

工 程			材 料・調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー 主材:15kg 無希釈		ウールローラー等	1	1 以上	70～80㎡/15kg 0.19～0.21kg/㎡
主 材 塗 り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3 以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L 模様	主材:18kg 清水:0～0.5L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3 以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン 口径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	3 以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	18以上	22～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
中塗り			透湿弾性フットトップ中塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー(中毛等)	1	工程内 2 以上	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡
上塗り			透湿弾性フットトップ上塗	主材:16kg 清水:0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー(中毛等)	1	—	80～123㎡/16kg 0.13～0.20kg/㎡

荷 姿

キクスイ 浸透性プライマーＥ	NET: 15kg/ 缶	透湿弾性タイル専用プライマー	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ ベース [主材]	NET: 18kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	NET: 18kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ 模様	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ 模様 [主材]	NET: 18kg/ 缶	透湿弾性フットトップ 中塗	NET: 16kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶	透湿弾性フットトップ 上塗	NET: 16kg/ 缶



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。





透湿弾性シリコントップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1012035

「透湿弾性シリコントップ」は、水系アクリルシリコン樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特 長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイルシリーズ」の商品と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、内部結露を防ぎます。

02 高耐候性

アクリルシリコン樹脂により、耐候性・耐久性を有する水系塗料です。

03 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ性を発揮します。

04 弾性

弾性主材に塗装できる上塗材です。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルシリーズの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適用下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

- ※下地材により下地調整処理が必要になります。
- ※ALC面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。
- ※押出し成形セメント板、GRC板等は下塗材としてキクスイ プライマーEPW、キクスイ SP パワーシーラーをご使用ください。



透湿弾性シリコントップ

■透湿弾性タイル・ＲＥ

工 程		材 料・調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量	
下地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。						
下塗り		キクスイ 浸透性プライマー E		主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	3 以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡
主 材 塗 り	凹凸状模様 凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.3～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/セット 1.2～1.5kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・R E 模様	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/セット 0.7～0.8kg/㎡
		凸部 処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/セット 0.9～1.1kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/セット 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	3以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
模様 塗り		透湿弾性タイル・R E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	多孔質ローラー	1	18以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡	
上塗り		透湿弾性シリコントップ		主材:16kg 清水:0.8～1.6 L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2 以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

■透湿弾性タイル・Ｌ

工 程			材 料・調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー 主材:15kg 無希釈		ウールローラー等	1	1 以上	70～80㎡/15kg 0.19～0.21kg/㎡
主 材 塗 り	凹凸状模様 凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.5～1.1L		リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L 模様 主材:18kg 清水:0～0.5L		タイルガン □径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
		凸部 処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.5～1.1L		リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.5～1.1L		リシンガン □径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.3～1.0L		多孔質ローラー	1	3以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
模様 塗り		透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.3～1.0L		多孔質ローラー	1	18以上	22～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡	
上塗り			透湿弾性シリコントップ 主材:16kg 清水:0.8～1.6L		エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2 以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

※ 1. 施工用具・条件は代表的なものです。

※ 2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

荷 姿

キクスイ 浸透性プライマーＥ	NET: 15kg/ 缶	透湿弾性タイル専用プライマー	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ ベース [主材]	NET: 18kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	NET: 18kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ 模様	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ 模様 [主材]	NET: 18kg/ 缶	透湿弾性シリコントップ	NET: 16kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶		



注 意 点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。

※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。





透湿弾性ウレタントップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1012034

「透湿弾性ウレタントップ」は、水系アクリルウレタン樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特 長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイルシリーズ」の商品と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、内部結露を防ぎます。

02 高耐候性

ウレタン結合により、耐候性・耐久性を有する水系塗料です。

03 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ性を発揮します。

04 弾性

弾性主材に塗装できる上塗材です。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルシリーズの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適用下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

- ※下地材により下地調整処理が必要になります。
- ※ALC面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。
- ※押出し成形セメント板、GRC板等は下塗材としてキクスイプライマーEPW、キクスイSPパワーシーラーをご使用ください。



透湿弾性ウレタントップ

■透湿弾性タイル・ＲＥ

工 程		材 料・調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量		
下地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。							
下塗り		キクスイ 浸透性プライマー E	主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	3 以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡		
主 材 塗 り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・Ｒ E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.3～1.0L	リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/セット 1.2～1.5kg/㎡	
		模様 塗り	透湿弾性タイル・Ｒ E 模様	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	タイルガン □径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/セット 0.7～0.8kg/㎡	
		凸部 処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－	
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・Ｒ E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/セット 0.9～1.1kg/㎡	
		模様 塗り	透湿弾性タイル・Ｒ E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/セット 0.6～0.7kg/㎡	
		ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・Ｒ E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	3 以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
			模様 塗り	透湿弾性タイル・Ｒ E ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	多孔質ローラー	1	18以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
上塗り		透湿弾性ウレタントップ	主材:16kg 清水:0.8～1.6 L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2 以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡		

■透湿弾性タイル・Ｌ

工 程			材 料・調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー 主材:15kg 無希釈		ウールローラー等	1	1 以上	70～80㎡/15kg 0.19～0.21kg/㎡
主 材 塗 り	凹凸状模様 凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.5～1.1L		リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L 模様 主材:18kg 清水:0～0.5L		タイルガン □径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
		凸部 処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。				18以上	－
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.5～1.1L		リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.5～1.1L		リシンガン □径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.3～1.0L		多孔質ローラー	1	3以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L ベース 主材:18kg 清水:0.3～1.0L		多孔質ローラー	1	18以上	22～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
上塗り			透湿弾性ウレタントップ 主材:16kg 清水:0.8～1.6L		エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2 以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

※ 1. 施工用具・条件は代表的なものです。

※ 2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

荷 姿

キクスイ 浸透性プライマー E	NET: 15kg/ 缶	透湿弾性タイル専用プライマー	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ ベース [主材]	NET: 18kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ ベース	NET: 18kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶	透湿弾性タイル・Ｌ 模様	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性タイル・ＲＥ 模様 [主材]	NET: 18kg/ 缶	透湿弾性ウレタントップ	NET: 16kg/ 缶
[硬化剤]	NET: 0.15kg/ 缶		



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品の SDS 及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。

※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。





透湿弾性トップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306294

「透湿弾性トップ」は、水系弾性アクリル樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特 長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイル・L」と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、塗膜の膨れ、剥離を防止します。

02 弾性

「透湿弾性タイル・L」用の弾性上塗材です。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルLの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適応下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

※下地材により下地調整処理が必要になります。

※ALC面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、クスイ フィラー、クスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。

※押し出し成形セメント板、GRC板等は下塗材としてクスイプライマーEPW、クスイSPパワーシーラーをご使用ください。

■透湿弾性タイル・L

工 程			材 料 ・ 調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り			透湿弾性タイル専用プライマー	主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	1 以上	80～100㎡/15kg 0.15～0.19kg/㎡
主 材 塗 り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/18kg 1.2～1.5kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L 模様	主材:18kg 清水:0～0.5L	タイルガン □径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/18kg 0.7～0.8kg/㎡
		凸部 処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。					18以上
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン □径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/18kg 0.9～1.1kg/㎡
		模様 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.5～1.1L	リシンガン □径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/18kg 0.6～0.7kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	3以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡
模様 塗り		透湿弾性タイル・L ベース	主材:18kg 清水:0.3～1.0L	多孔質ローラー	1	18以上	18～23㎡/18kg 0.8～1.0kg/㎡	
上塗り			透湿弾性トップ	主材:16kg 清水:0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2 以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡

※1. 施工用具・条件は代表的なものです。

※2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



透湿弾性トップ

荷 姿

キクスイ 浸透性プライマーE	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル専用プライマー	NET: 15kg/ 缶
透湿弾性タイル・L ベース	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性タイル・L 模様	NET: 18kg/ 缶
透湿弾性トップ	NET: 16kg/ 缶

JIS A 6909(建築用仕上塗材) 製品組合せ

呼び名		主材	下塗材	上塗材
複層仕上塗材	防水形複層塗材E	透湿弾性タイル・L ベース	キクスイ 浸透性プライマーE 透湿弾性 タイル専用プライマー キクスイ S P パワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーS P	透湿弾性トップ
		透湿弾性タイル # 100	キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ プライマーE P W キクスイ S P パワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーS P	透湿弾性トップ



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

