



# 透湿弾性タイル・RE (国土交通省仕様 JIS A 6021対応)

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

透湿弾性タイル・REベース NSK-0306318

透湿弾性タイル・RE模様 NSK-0306319

JIS A 6021  
建築用塗膜防水材外壁用  
アクリルゴム系2成分形  
(透湿弾性タイル・REベースに適用)

※JIS A 6909仕様につきましては、別途パンフレットをご確認ください。

「透湿弾性タイル・RE」は、透湿性能を付与した2液形防水形複層塗材です。  
JIS A 6021建築用塗膜防水材、JIS A 6909防水形複層塗材REを取得しています。

## 特長

### 01 高弾性

高弾性により、低温時でも十分な伸び性能を発揮します。

### 02 優れた透湿性

透湿性能に優れており、膨れ・剥離を抑制します。

### 03 2液形

主材と硬化剤の反応により強靱な塗膜を形成します。

### 04 優れた性能

中性化抑止や塩害・凍害防止の効果に優れています。

## 用途

既存の仕上塗材塗り仕上げ等を改修する場合及びコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に外壁用塗膜防水材塗りを行う場合に適用する。

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●公共建築改修工事標準仕様（平成31年度版）

ゆず肌状模様の場合

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (23°C 50%RH)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )
下塗り	キクスイ浸透性プライマーE 主材: 15kg 無希釈	エアレススプレー ウールローラー 等	1	3以上	0.1以上
下地挙動緩衝材(注)1	KS下地挙動緩衝材 主材: 4kg 無希釈	へら、はけ 等	1	1以上	0.5以上
増塗材	透湿弾性タイル・REベース 主材: 18kg 硬化剤: 0.15kg 清 水: 0.3~1.0L	はけ 等	1	3以上	0.5~1.0
アクリルゴム系 塗膜防水材	透湿弾性タイル・REベース 主材: 18kg 硬化剤: 0.15kg 清 水: 0.1~0.4L	多孔質ローラー	2	18以上 工程内3以上	2.25以上
外壁用仕上塗料	透湿弾性シリコントップ 主材: 16kg 清 水: 0.8~1.6L	エアレススプレー ウールローラー等	2	工程内2以上	0.25以上

凹凸状・凸部処理状模様の場合

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (23°C 50%RH)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )
プライマー	キクスイ浸透性プライマーE 主材: 15kg 無希釈	エアレススプレー ウールローラー 等	1	3以上	0.1以上
下地挙動緩衝材(注)1	KS下地挙動緩衝材 主材: 4kg 無希釈	へら、はけ 等	1	1以上	0.5以上
増塗材	透湿弾性タイル・REベース 主材: 18kg 硬化剤: 0.15kg 清 水: 0.3~1.0L	はけ 等	1	3以上	0.5~1.0
アクリルゴム系 塗膜防水材	透湿弾性タイル・REベース 主材: 18kg 硬化剤: 0.15kg 清 水: 0.3~1.0L	リシンガン 口径: 5~6mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	2 (注)2	18以上 工程内3以上	1.9以上
模様材	透湿弾性タイル・RE模様 主材: 18kg 硬化剤: 0.15kg 清 水: 0.1~0.4L	タイルガン 口径: 6~8mm 吹圧: 0.2~0.3MPa	1	18以上 凸部処理1以内(注)3	0.7以上
凸部処理(注)3	プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押える。			—	—
外壁用仕上塗料	透湿弾性シリコントップ 主材: 16kg 清 水: 0.8~1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内2以上	0.25以上

(注)1.ひび割れ部及びひび割れ部の延長上50mm以上に50mm程度の幅で0.5kg/m<sup>2</sup>を端部に段差のないようにはけにより塗り付けてください。

ひび割れ幅が0.5mmを超える場合は、プライマー施工に先立ち下地調整塗材をすり込んでください。

(注)2.塗り回数は、製造所の指定に準じる事が規則。

(注)3.凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみに行う。





# 透湿弾性タイル・R E

## (国土交通省仕様 JIS A 6021対応)

### 荷 姿

透湿弾性タイル・R E ベース	主材	NET 18 kg / 缶入	硬化剤	NET 0.15 kg / 缶入
透湿弾性タイル・R E 模様	主材	NET 18 kg / 缶入	硬化剤	NET 0.15 kg / 缶入
キクスイ 浸透性プライマー E	NET	15 kg / 缶入		
K S 下地準動緩衝材	NET	4 kg / 缶入		
透湿弾性シリコントップ	NET	16 kg / 缶入		

### 試験結果 (K S 下地準動緩衝材)

ゼロスパンテンション 測定条件:5mm/min

透湿弾性タイル・R E ベース	K S 下地準動緩衝材 + 透湿弾性タイル・R E ベース
7mm	11 mm

\*上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではありません。



### 注 意 事 項 (水系可とう形仕上塗材、防水形仕上塗材)

#### 【施工上の注意事項】

- 下地がコンクリート、モルタルの場合は、下地の乾燥を十分行ない、含水率10%以下、pH10以下で施工してください。
- かびや藻が発生している場合は、塩素系漂白殺菌剤「K S クリーナー」などで殺菌洗浄を行ってください。
- ヤニ、シミが著しい場合は水拭き後、下塗りとして水系ヤニ、シミ止め白色下塗材「シミナイト」を使用しヤニ、シミ止めを行った後上塗りを行ってください。
- コンクリート下地の旧塗膜の劣化が著しい場合や吸込みの著しい場合は、劣化塗膜を除去した後に、「キクスイ浸透性プライマー E」や、「キクスイSPパワーシーラー」を使用してください。
- 押出成形セメント板、GRC板、ケイ酸カルシウム板などには、下塗りとして「キクスイSPパワーシーラー」や、「キクスイプライマー EPW」を使用してください。
- ALCやコンクリートなどで異質、段差などがある場合は、セメント系下地調整塗材「BR # 15」等で処理してください。
- 無機塗料、特殊下地の塗装及び特殊塗装の場合は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。
- 合成皮革、ゴムパッキン、軟化塩化ビニル製品などは、塗膜との接触を避けてください。可塑剤のブリードによる粘着が起きる場合があります。
- 蓄熱されやすい建材（軽集モルタル、ALC、窯業系サイディング、発泡ウレタン使用建材など）に塗装する場合は、蓄熱や水の影響、下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることで建材の変形、塗膜の膨れ、剥離が生じることがあります。ご採用に当たっては最寄りの営業所にご相談ください。
- 大きな動きが予想される部位への塗装は、塗膜がひび割れまたは剥離する可能性があります。
- 塗膜の乾燥過程で水分の影響を受けた場合（高湿度、結露、降雨等）塗膜表面が白化する場合があります。施工場所の気温が5℃以下、湿度85%以上又は結露が発生が考えられるなど、水分の影響を受ける可能性がある場合は、施工を行わないでください。また、低温又は高湿度時は、乾燥が遅くなりますので施工を行わないでください。
- 外部の施工で降雨、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を行わないでください。
- 乾きすぎ塗膜が発生するよう部位、場所への塗装はしないでください。
- 直射日光下で施工する場合は、適切な養生をし、下地表面の急激な温度上昇を防止してください。
- 施工時は換気を十分に行ってください。○施工時は飛散防止として養生は十分に行ってください。
- 施工面とその周辺（車や付帯設備を含む）や床などに汚染や損傷を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ施工面周辺に適切な養生を行ってください。
- 乾燥途中に降雨等が予想される場合は、シート養生を行うなどして、塗膜表面に水分が当たらないようにしてください。
- 塗料は均一にミキサーで攪拌してから使用してください。
- 二液反応硬化形の材料の場合は、主材と硬化剤を指定の比率で混合し、ミキサーで混ぜ合わせて使用してください。特に小分けで使用する場合は、計量器を用いて行ってください。混ぜ合わせ後の材料は、可使用時間内に使い切ってください。また、可使用時間は温度、希釈などの条件により変わりますので、注意してください。
- 材料の希釈量は所定の量により、所定の所要量を守り事前の試験塗りなどで決定してください。希釈の過多、不足は施工し難い原因となります。
- 各種施工仕様記載の所要量及び間隔時間を守って施工し、適正な塗付量を確認してください。
- 色、模様は決定に当たっては事前に見本板を確認してください。
- 被塗物の形状、膜厚、塗り回数、希釈量などの違いにより実際のつやと異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時の塗継ぎ箇所でも起こる場合があります。特に艶調整品は、被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間等により、実際の艶と若干違って見える場合がありますので、試し塗りの上、本施工してください。
- 既存塗膜の剥離箇所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
- ローラー塗り場合は、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がりが異なって見えることがあります。
- 傷などで補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを取っておき、同一塗料、同ロット、同一方法で補修してください。また、濃色塗料は、被塗物の形状、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間等により、実際の色と若干違って見える場合がありますので、試し塗りの上、本施工してください。
- 他の材料と混合して使用しないでください。
- 水性塗料には動物毛の刷毛は固まり塗装に支障が出ますので化繊の刷毛を使用してください。
- 上塗りのローラー塗装において、綿毛のローラーで水系塗料を塗装し泡が発生した場合は、糸毛のローラーを使用してください。
- 使用後は刷毛やローラーなどは十分に洗浄してください。
- 溶剤系の製品を取り扱う場合には、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- つや調整品は、はけ、ローラーでの塗装はムラが出やすくなります。スプレー塗装をお勧めします。
- つや調整品は、塗料が分離しやすいので、良くミキサーで混ぜながら使用してください。
- 刷毛塗りやローラー塗り、スプレー塗りが混在する場合、施工方法の違いで若干の色相差が生じます。希釈量を調

- 整するなどして塗装してください。
- 仕上材は、乾燥しますと弾性塗膜となりますので、養生テープはナイフカットして取り除いてください。
- 濃色や原色に近い色彩では塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などに触れる可能性のある部位への施工は行わないでください。施工する場合は、クレーヤーによる保護塗装を行ってください。
- 上塗りに黄色、赤色、青色、緑色の彩度の高い色を塗装する場合、隠ぺい性が不足する場合がありますのであらかじめ中塗りとして共色を塗装してください。
- 希釈した材料を後日使用すると、色相が変わる場合があります。希釈した材料は、その日のうちに使い切るようにしてください。
- 弾性系塗料は、塗膜が伸びることによりクラック追従性を有しますが、地震・台風・軟弱地盤など予想を超えた振動、従来の壁と違った特殊構造（特殊な力）などにより、本来のクラック追従性が発揮されない場合があります。
- 防藻、防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。施工部位の形状、構造、環境条件によっては防藻、防カビ効果が十分に発揮されない場合があります。また、すでにカビ、藻が繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理を行ってください。
- 施工部位により、傾斜壁の下端部、水切りの無い部位、窓周りで水切りが不十分な場合、雨掛りの少ない部位などは低汚染性が十分に発揮されない場合があります。
- 施工後、塗膜が乾燥するまでの間に、塗膜表面に長時間水がかかった状態になりますと、膨れ割れ、ひび割れ、変色等が発生する場合があります。また、熱消し品や濃色品では低温時、湿度が高い状況などでは塗膜に艶が出たり、白濁、塗膜中成分の流出が起る場合があります。
- 各シーリング材は可塑剤の含まないノンブリーマーシーリング材を使用してください。また、シーリング材の上へ直接施工する場合、シーリング材の種類や材齢によって塗膜が付着しない場合があります。詳しくは最寄りの営業所にご相談ください。
- 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず施工前のマスキングを行ってください。
- 直射日光下や屋外、0℃以下の保管はしないでください。
- 建築用仕上塗材（JIS A 6909）複層塗材および可とう形改修塗材は、下塗材・主材・上塗材を同一メーカーの指定された製品を使用しないと、JIS規格品とはなりません。

#### 【安全衛生上の注意事項】

- 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート:JISMSDS)を参照してください。
- 取扱い後は手洗い、うがいを十分に行なってください。
- 適切な保護手袋、保護眼鏡、防毒・防塵マスクなどを着用してください。
- 火花を発生しない工具を使用してください。
- 屋外または換気の良い場所でのみとし、火気厳禁にしてください。
- 必要な時間以外は、防塵型マスクにて行ってください。また、必ずアースを取ってください。
- 製品の混ぜ合わせは、防塵型マスクにて行ってください。
- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 目に入った時は直ぐに水で洗い、速やかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- エポキシ樹脂系の材料は、皮膚にかぶれを引き起こす恐れがあります。皮膚に付着しないよう特に注意してください。
- 皮膚についた場合は、多量の水と石鹸で洗ってください。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断を受けてください。
- 粉じん、揮発物等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 使用後保管する際は無希釈の状態ですっかり密栓して40℃以上の場所では保管しないでください。できるだけ早目に使用してください。
- 日光や遠射、換気の良い場所で保管してください。
- 保管場所、取り扱、場所とその周辺には、塗装中、乾燥中共に、熱、火花、高温体のような発火源を遠ざけ火気厳禁としてください。取扱いは、法令に沿って保管を行い、特に乾燥中は蒸発の面積が広がるため、短時間に引火性の高い発火が発生します。注意してください。
- 合成樹脂などの電気絶縁性の床で材料の保管や取り扱いをしないでください。また、導電靴や帯電防止の服を着用してください。
- 子供の届かない所に保管してください。
- 塗料や塗料の付いた布などを処分する際は、法令に従い産業廃棄物として処理してください。
- 塗料、塗装器具を洗浄した汚水、塗料の付いた布などはそのまま排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処理してください。

取扱店

## 菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル  
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-706-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎0568-69-5200

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

