



# リフレクールペイント

「リフレクールペイント」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用した高日射反射率塗料（遮熱塗料）です。  
基準色4色（淡彩色）の中から、建物にあった色を選ぶことができます。

## 特長

### 01 遮熱性

遮熱性を有した高日射反射率塗料です。

### 02 近赤外線を反射

近赤外線を効率よく反射し、夏季の室内居住空間を向上し、冷房効果を高めます。

### 03 多様な性能

耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。

#### ■基準色



※掲載の基準色は、印刷により実際の色とは異なります。  
あらかじめご了承ください。

## 用途

一般建築物の屋根・外壁

## 適用下地

鋼板・コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

[金属下地の場合]

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどで、さび、浮き、ミルスケール、旧塗膜を除去した後、ゴミ、ほこり、油などをウエスで拭く。				
下塗り	アクアサビスト 主 材：16kg 無希釈	刷毛 ローラー	2	3以上 工程内3以上 (23℃)	50～60㎡/16kg 0.26～0.32kg/㎡
上塗り	リフレクールペイント 主 材：16kg 清 水：0.8～1.6L	エアレスプレー ウールローラー 等	2	工程内5以上 (23℃)	45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクリルシリコン系  
高日射反射率塗料

半艶



# リフレコールペイント

## 荷 姿

アクアサビスト            N E T 16 kg/缶入  
リフレコールペイント    N E T 16 kg/缶入



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710      大 阪 ☎ 06-7668-5320  
東 京 ☎ 03-3981-2500      福 岡 ☎ 092-433-6262  
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年3月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。