アクリルシリコン系
高日射反射率塗料

半艶

水系

# リフレクールペイント

「リフレクールペイント」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用した高日射反射率塗料（遮熱塗料）です。
基準色４色（淡彩色）の中から、建物にあった色を選ぶことが出来ます。

■基準色

ホワイト　イエロー

クリーム　ラベンダー

※掲載の基準色は、印刷により実際の色とは異なります。
あらかじめご了承下さい。

## 特　長

### 01 遮熱性

遮熱性を有した高日射反射率塗料です。

### 02 近赤外線を反射

近赤外線を効率よく反射し、夏季の室内居住空間を向上し、
冷房効果を高めます。

### 03 多様な性能

耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。

## 用　途

一般建築物の屋根・外壁

## 適用下地

鋼板・コンクリート・セメントモルタル　等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

［金属下地の場合］

| 工　程 | 材　料　調　合 | | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間（hr） | 所 要 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整 | ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどで、さび、浮き、ミルスケール、旧塗膜を除去した後、ゴミ、ほこり、油などをウエスで拭く。 | | | | | |
| 下塗り | アクアサビスト | 主　材：16 kg<br>無希釈 | 刷毛<br>ローラー | 2 | 3 以上<br>工程内 3 以上<br>（23℃） | 50 ～ 60 ㎡／16 kg<br>0.26 ～ 0.32 kg／㎡ |
| 上塗り | リフレクールペイント | 主　材：16 kg<br>清　水：0.8 ～ 1.6 L | エアレススプレー<br>ウールローラー　等 | 2 | 工程内 5 以上<br>（23℃） | 45 ～ 64 ㎡／16 kg<br>0.25 ～ 0.36 kg／㎡ |

（注）上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクリルシリコン系
高日射反射率塗料

半艶

水系

# リフレクールペイント

## 荷　　姿

| | | |
|---|---|---|
| アクアサビスト | ＮＥＴ | 16 kg／缶入 |
| リフレクールペイント | ＮＥＴ | 16 kg／缶入 |

**注意点**

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年3月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。