kikusui

ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ロイヤルセレクションで叶えるワンランク上の仕上がり

弱溶剤系　上塗材　高耐候　防藻・防カビ　1液形

F☆☆☆☆
JPMA-K41011

1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料

キクスイ ロイヤルトップスター

鉄部・木部・サイディングボード等、幅広い下地に適応します。

特長

1. 優れた作業性

1液タイプなので、調合の手間やミスがありません。また、抜群のタッチアップ性と隠蔽性を発揮します。

2. 広範囲な下地適性

鉄部・破風・樋などの付帯部への用途に最適です。

■適応素材

素　地	コンクリート モルタルなど	鉄　部	木　部	硬質塩ビ	軟質塩ビ	アクリル板
新　築 塗り替え	○	○	○	○	×	×

※仕様をご確認ください。

3. 選べる艶

選べる艶

- 艶有
- 半艶
- 3分艶

4. 高耐候・低汚染性

耐候性、低汚染性も優れています。

5. 防藻・防カビ性

防藻・防カビ性能を有しています。

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶	F☆☆☆☆
上塗り	キクスイ ロイヤルトップスター	1液弱溶剤形ターペン可溶形シリコン樹脂塗料	淡色～濃色	艶有・半艶・3分艶	JPMA-K41011
下塗り	キクスイ ロイヤルプライマーエポ	1液速乾弱溶剤形エポキシ系さび止め塗料	9色	―	NSK-1608011
	キクスイ ＳＰパワーシーラー	2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー	透明・白色	―	―

標準施工仕様書

■一般鉄部（改修の場合）

工程	材料・調合		塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	・旧塗膜に浮き、剝がれなど劣化部や脆弱部がある場合は、サンダーや皮スキなどで除去してください。 ・さびや粉化物はサンドペーパーやディスクサンダー等の電動工具を用いて除去してください。					
下塗り	キクスイロイヤルプライマーエポ	主材：16kg 塗料用シンナーA：0.8～1.6 L	はけ、ウールローラー	1	4以上 168以内	106～123㎡/16kg 0.13～0.15kg/㎡
上塗り	キクスイ ロイヤルトップスター	主材:15kg 塗料用シンナーA：0.75～3.0L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	2以上 168以内	44～57㎡/15kg 0.26～0.34kg/㎡

■外壁（上塗りの塗替え）

工程	材料・調合		塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	・旧塗膜に浮き、剝がれなど劣化部や脆弱部がある場合は、サンダーや皮スキなどで除去し、必要に応じて模様合わせを行ってください。 ・埃、油脂分など汚れなどはサンドペーパー、ウエス、水洗などで除去し、乾燥した清浄な面としてください。					
下塗り	キクスイ ＳＰパワーシーラー	主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ ウールローラー エアレススプレー	1～2	6以上 168以内	75～187㎡/15kgセット 0.08~0.20kg/㎡/回 （吸込みの多い下地） 45～75㎡/15kgセット 0.20～0.34kg/㎡/回
上塗り	キクスイ ロイヤルトップスター	主材:15kg 塗料用シンナーA：0.75～3.0L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	2以上 168以内	44～57㎡/15kg 0.26～0.34kg/㎡

■木部（改修の場合）

工程	材料・調合		塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	・旧塗膜に浮き、剝がれなど劣化部や脆弱部がある場合は、サンダーや皮スキなどで除去してください。 ・乾燥した清掃な面としてください。					
下塗り	キクスイロイヤルプライマーエポ	主材：16kg 塗料用シンナーA：0.8～1.6 L	はけ、ウールローラー	1	4以上 168以内	106～123㎡/16kg 0.13～0.15kg/㎡
上塗り	キクスイ ロイヤルトップスター	主材:15kg 塗料用シンナーA：0.75～3.0L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	2以上 168以内	44～57㎡/15kg 0.26～0.34kg/㎡

注1．施工用具・条件は代表的なものです。
2．間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
3．上塗材のシンナーの希釈率は、はけ・ローラー塗りの場合「5～15%」、スプレー塗りで「5～20%」となります。
4．所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認して下さい。
5．旧塗膜の種類により溶剤分などの影響で旧塗膜を侵し剥離や膨れなどが発生する場合があります。
試し塗りによる確認、旧塗膜の除去、下塗材の使用など必要な処理を行ってください。
詳しくは最寄の各営業所へお問い合わせください。

用途・適応下地

鉄部、亜鉛メッキ、アルミニウムなどの金属
硬質塩化ビニル、木部、
サイディングボードの塗替え など

荷　姿

キクスイ ロイヤルトップスター	15kg/ 缶、3kg/ 缶
キクスイ ロイヤルフィラー	15kg/ 缶
キクスイ ロイヤルプライマーエポ	16kg/ 缶
キクスイ ＳＰパワーシーラー	主材 12.5kg/ 缶 硬化剤 2.5kg/ 缶
塗料用シンナー A	16L/ 缶

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/
仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。