

鉄骨非常階段等 消音・防錆工法
ネオモル T-5

「ネオモル T-5」は、特殊セメントと特殊鎖状高分子の混和材を使用したハイブリッドモルタルです。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示す可とう形セルフレベリング床用下地調整塗材であり、優れた消音性能と防錆・防食性を備えています。
マンション・集合住宅の鉄骨非常階段などでの歩行時の金属音・サビ・踊り場の水たまりなど、管理上の様々な問題を解決する材料です。

特 長

01 強い密着性

コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。

02 消音性能

微弾性ポリマー樹脂モルタルにより衝撃音を吸収します。
鉄骨階段の歩行時における金属音を少なくします。(一般錆止塗装比)

03 防錆・防食機能

「ネオモル T-5」はポリマーセメント系のためアルカリ性が高く、鉄を錆から守る機能が優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。

04 高い防水性

高い防水性により建物を雨水等から保護します。

05 優れた曲げ特性

優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。

用 途

- ・床・セルフレベリング仕上げ
- ・屋上防水改修工事仲介接着
- ・金属タンク防錆・防食保護
- ・屋上防水層下地調整
- ・外廻り階段防錆・防食保護
- ・船舶・デッキ等防錆・防食保護

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・鉄骨階段・金属タンク 等

●標準施工仕様

工 程	材 料 ・ 調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
下塗り	ネオモル下塗り 主 材：15 kg 無希釈	ウールローラー 等	1	1 以上 (20℃)	約 80 m ² /15 kg 約 0.19 kg/m ²
主材塗り	ネオモル T-5 主 材：10 kg 混和液：4.5 kg 清 水：0～0.5 L	金ゴテ 左官刷毛	1	—	約 4 m ² /14.5 kg 約 3.6 kg/m ² (2 mm厚)

(注) 可使時間は 30 分 (20℃) により、それまでに使い切して下さい。

単位容積質量	塗 厚
約 1.8 kg/L	0.5 ～ 2 mm

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

ネオモル T-5

荷 姿

ネオモル下塗材		NET	15 kg／缶入
ネオモル T-5	主 材	NET	10 kg／袋入
	混和液	NET	4.5kg／缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		