ポリマーセメント系鉄筋防錆材兼下地調整塗材

ＢＲ－ＡＤパウチパック

**『ＢＲ-ＡＤパウチパック』は、
２材だったＢＲ－ＡＤ（鉄筋防錆ポリマーセメント）を小分け
１パッケージにし、便利さと長期保管安定性を兼ね備えた
パックタイプの製品です。**

【パウチパックの使用方法】



①主材を混和液側へ押し出すように力を加えると、中央の仕切りが破れます。

▶

②１分程度、手でもみ洗いするように混ぜてください。

▶



③主材側の切込みをカットして、モルタルを押し出します。

特　長

①持ち運び便利

小分けタイプのため持ち運びが容易で部分的な欠損箇所に対応できます。

②防錆効果

鉄筋への密着性が良く、かつ、セメントのアルカリと亜硝酸塩が鉄筋表面の不動態被膜の保護し、優れた防錆効果を発揮します。

③中性化抑止

ハイブリッド化された塗膜により外部からの雨水の侵入を防ぎ、躯体コンクリート・モルタルの中性化による劣化を抑止します。

施工方法

①下地の確認　付着した埃など、セメントの付着性及び硬化を阻害する異物等は除去してください。

②練り混ぜ　主材（セメント粉体）を手で押さえ、混和液側に押込むようにしてください。中央の仕切り部分が破れますので、その後は手でよく混ぜ込んでください。

③塗付　刷毛等を用いて、鉄筋等に塗布してください。

④養生　塗り付け後は、降雨等を避け硬化するまで養生してください。

用　途

- 鉄筋防錆
- 各種改装下地の下地調整
- 欠損部補修・断面修復材との仲介接着
- 0.2 ㎜未満のひび割れ処理シール工法

所要量

約 0.9 ㎡ / 袋（0.5mm 厚）

荷　姿

７５０ｇ×１０パック／ダンボール入り
（主材：５００ｇ　混和液：２５０ｇ）

ＢＲ－ＡＤパウチパック

ダンボールケース

性能試験成績書

試験項目		試験方法	結　果
軟度変化（%）		–20% ～ 20%	−6
耐衝撃性		ひび割れ及び剥がれがないこと	合　格
耐ひび割れ性		ひび割れがないこと	合　格
付着強さ	標準養生	0.7 N/mm2 以上	1.2
	低温養生	0.5 N/mm2 以上	1.1
吸水量		2.0 g 以下	0.3
耐久性		割れ，膨れ及びはがれがなく，付着強さが 0.7 N/mm2 以上であること	合　格 1.5
可とう性		JIS A 6909 に準拠 ひび割れがないこと	異常なし
透水性		JIS A 6909 に準拠 0.5ml 以下	0.15ml
防錆性		JIS Z 2371 に準拠　1,000 時間	異常なし

施工上の注意

●主材及び混和液以外の他材料（セメント・樹脂等）は混ぜないでください。
●ママコが残らないよう、手で充分に揉み込んでください。
●塗り付け時及び養生は５℃以上で行ってください。
●必ず一度で全て練り混ぜてください。
●練り混ぜた材料は、６０分以内に使用してください。

安全上の注意

●取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用してください。
●室内で施工する場合は、換気を充分にしてください。
●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄してください。
●材料が目に入った時は、ただちに水洗いをして、すみやかに医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り、石鹸でよく洗ってください。
　万が一、かゆみや炎症等の症状のある場合はすみやかに医師の診断を受けてください。
●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けてください。
●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意し、産業廃棄物として処理してください。

保管上の注意

●製品は、凍結・直射日光・湿気を避け、気温５℃以上４０℃以内で保管してください。
●製品は、製造日より１年以内に使用してください。

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台 ☎ 022-706-5710　大　阪 ☎ 06-7668-5320
東　京 ☎ 03-3981-2500　福　岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●この見本帳は2021年12月の情報により作製しております。
●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。