

BR#15

JIS A 6916
下地調整塗材 C-2

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0612014

「BR#15」は薄塗しごき用下地調整塗材で、仕上材メーカーでもあるキクスイが自信を持って推奨する1材形ポリマーセメントモルタルです。

特長

01 環境対応形製品

再乳化形粉末粉末樹脂を混入した1材形プレミックスモルタルの為、容器などの廃材がなく、環境負荷の少ない製品です。

02 安定した品質

水で練るだけなので安定した品質が確保でき、取扱いが非常に容易です。

03 補修に適した作業性

0.5～3mmまでのしごき塗りができます。
こて塗り作業性が良く、むらの無い仕上がりができます。

04 優れた下地調整機能

接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。

05 仕上材全ての下地材として

キクスイ全ての仕上材はもとより、塗料への適応も可能です。

用途

内外部コンクリート、セメントモルタル、ALC、ブロック等の薄塗補修

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネル・コンクリートブロック 等

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
下地調整	BR#15 主材: 20kg 清 水: 5.0~5.5L	金こて等	1~2	※1 16以上 (工程内1以上)	約17㎡/袋 約1.2kg/㎡ (1mm厚)

単位容積質量	練り上り容量	塗厚
約1.5kg/L	約17L	0.5～3.0mm

(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

※1. 施工後の仕上材を施工するまでの塗装間隔時間は、水系仕上材の場合、16時間(23℃)以上、溶剤系仕上材の場合、72時間(23℃)以上として下さい。

荷 姿

主 材 NET 20 kg/袋入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		