ポリマーセメント下地調整塗材

1材形

C－2

BR#15

JIS A 6916
下地調整塗材 C－2

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0612014

「BR#15」は薄塗しごき用下地調整塗材で、仕上材メーカーでもあるキクスイが自信を持って推奨する1材形ポリマーセメントモルタルです。

特　長

01 環境対応形製品

再乳化形粉末粉末樹脂を混入した1材形プレミックスモルタルの為、
容器などの廃材がなく、環境負荷の少ない製品です。

02 安定した品質

水で練るだけなので安定した品質が確保でき、
取扱いが非常に容易です。

03 補修に適した作業性

0.5～3㎜までのしごき塗りができます。
こて塗り作業性が良く、むらの無い仕上がりができます。

04 優れた下地調整機能

接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。

05 仕上材全ての下地材として

キクスイ全ての仕上材はもとより、塗料への適応も可能です。

用　途

内外部コンクリート、セメントモルタル、ALC、ブロック等の薄塗補修

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネル・コンクリートブロック　等

●標準施工仕様

工　程	材　料・調　合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
下地調整	BR#15　主　材：20 kg 清　水：5.0～5.5 L	金こて等	1～2	16以上※1 (工程内1以上)	約17㎡／袋 約1.2kg／㎡ (1㎜厚)

単位容積質量	練り上り容量	塗　厚
約1.5 kg／L	約17 L	0.5～3.0㎜

(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

※1.施工後の仕上材を施工するまでの塗装間隔時間は、水系仕上材の場合、16時間(23℃)以上、溶剤系仕上材の場合、72時間(23℃)以上として下さい。

ポリマーセメント
下地調整塗材

1材形

C－2

ＢＲ＃１５

荷　　姿

主　材　ＮＥＴ　20 kg／袋入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710
東　京　☎ 03-3981-2500
名古屋　☎ 0568-69-5200
大　阪　☎ 06-7668-5320
福　岡　☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2019年11月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。