

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-0306075

「BR-CL」は特殊無機質軽量骨材、無機質結合材を主とした粉体部と、アクリル樹脂からなる混和液部で構成されたポリマーセメント系軽量速硬モルタルです。
エポキシ軽量モルタルと同等の欠損部充填に使用する材料であり、作業性としては1回で30mmの厚塗りが可能です。

特 長

01 軽量で取扱いが容易・安全

材料混練後の単位容積質量が約1.55kg/Lと軽く、普通モルタル(約2.0kg/L)に比べて運搬、塗り作業が簡単に行えます。完全無機、水系材料なので、エポキシ軽量モルタルに比べて、安全で取扱いが容易です。

02 優れた硬化性

特殊セメントを使用することにより、混練後約3時間で強度が発現し、工期の短縮が可能です。
(基本的に次工程までは24時間/20℃必要)

03 優れた厚塗り性(一発厚塗りOK)

独自の配合処方により5～30mmの厚さに塗ってもずれ・ダレを生じません。

04 ピン角が一発でとれる成形性

材料の止まりが良く、躯体欠損部などの充填とともに、出隅・入隅等のピン角が一発で取れます。(成形しやすい)

用 途

- ・コンクリート・モルタルの欠損部補修・断面修復用
- ・一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
- ・「キクスイBR工法用」欠損部補修・断面修復

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・PCパネル 等

●標準施工仕様

工 程	材 料 ・ 調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
下地調整	BR-CL 主 材：20 kg 混和液：2 kg 清 水：2.5～3.5 L	金こて	1以上	24以上 (20℃)	約1.6㎡ 約13.6kg/㎡ (約10mm厚)

単位容積質量	練り上り容量	塗 厚	1㎡必要量
約1.55 kg/L	約16 L	5～50 mm	約64 セット

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

欠損部補修・
断面修復用
軽量ポリマーセメント
モルタル

2材型

B R - C L

荷 姿

主 材 N E T 20 kg／袋入
混和液 N E T 2 kg／ポリ容器入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		

- このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。
- このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。