

BR-D コテ

JIS A 6916
下地調整塗材 C-2

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306308

「BR-D コテ」はコンクリート・モルタル等の中性化防止性に優れた
こて塗用のポリマーセメント系下地調整塗材です。

特長

01 中性化抑止機能

外部からの酸性雨等の浸入を防ぎ、
躯体コンクリート・モルタルの中性化による劣化を抑制します。

02 優れた下地調整機能

躯体に対する優れた付着性や雨水等の遮断機能に優れています。

03 優れたこて塗り作業性

ずれ・ダレが無く、優れたこて塗りの作業性を示します。

04 優れた密着性

各種塗装仕上材との密着性に優れます。

用途

- ・コンクリート・モルタルの中性化抑止及び下地調整
- ・「キクスイBR工法」用

適用下地

コンクリート・PCパネル・セメントモルタル 等

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下地調整	BR-D コテ 主 材：20 kg 混和液：2 kg 清 水：4～4.5 L	金こて	1～2	最終養生 24以上 (20℃)	約 15 m ² 約 1.5 kg/m ² (約 1 mm 厚)
		単位容積質量	練り上り容量	塗 厚	
		約 1.8 kg/L	約 15L	0.5～3 mm	

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

BR-D コテ

2材型

C-2

荷 姿

主 材 NET 20 kg/袋入
混和液 NET 2 kg/ポリ容器入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200