

欠損部補修・断面修復用
軽量プレミックス
ポリマーセメントモルタル

1材型

BR-L S

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1209025

「BR-L S」は、無機質結合材に再乳化形粉末樹脂を混合した1材型の
軽量厚塗型下地調整塗材です。
1材型であるため、従来の2材型ポリマーセメント系材料に比べ、取り扱いが容易です。
また、廃棄物を削減することができます。

特長

01 軽量タイプ

単位容積質量が約1.3 kg/Lと軽量のため、天井やあげ裏面への
施工が容易です。

02 環境対応形

再乳化形粉末樹脂を混入した1材型プレミックスモルタルのため、
容器などの廃材が少なく、環境負荷の少ない製品です。

03 安定した品質

工場生産によるプレミックスモルタルのため、
粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。

04 優れた厚塗り性

独自の配合処方により5～30mmの厚さに塗ってもずれ・ダレを
生じません。

用途

- ・コンクリート・モルタル・ALC等の欠損部補修、断面修復
- ・「キクスイBR工法」用

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネル・コンクリートブロック 等

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下地調整	BR-L S 主材：15kg 清 水：5～6L	金こて	1	24以上 (20℃)	約1.5㎡ 約9.5kg/㎡ (約10mm厚)

単位容積質量	練り上り容量	塗厚	1㎡必要量
約1.3kg/L	約16L	5～30mm	約65袋

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

欠損部補修・
断面修復用
軽量プレミックス
ポリマーセメント
モルタル

1 材型

BR-L S

荷 姿

主 材 NET 15 kg/袋入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2022年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。