シラン系浸透性吸水防止材

溶剤系

シランコートシリーズ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0307055（シランコートＨＳ）
NSK - 0307053（シランコートＳ）
NSK - 0307054（シランコートＬ）

**コンクリートは、多孔質で水が浸透しやすく化学的劣化を受けやすいものです。
「シランコート」はコンクリートの内部にまで深く浸みわたり、躯体と一体化し、
内側から劣化原因をシャットアウトします。
また、コンクリートだけでなく、磁器タイル張りの目地部・石材にも効果は抜群です。**

特　長

01 優れた防水性

打放しコンクリート、モルタル等に浸透して、吸水防止層を作ります。

02 通気性をキープ

塗膜を形成しないので、水の侵入を防ぎながら通気性を保ちます。

03 良好な耐候性、耐久性

躯体内に厚い防水層を作るため、紫外線など影響を受けにくく、
性能低下がほとんどありません。
また、耐アルカリ性に優れ、アルカリによる劣化の心配もありません。

04 塩害に強い

躯体内の厚い防水層が、塩化物イオンを運ぶ水の侵入を防ぐため、
塩害防止に高い効果があります。

適用下地

打ち放しコンクリート、セメントモルタル、プラスター、コンクリートブロック、
硅カル板、レンガ、石材、ＡＬＣパネル、磁器タイル張りの目地部　等
※押出成形板には使用しないで下さい。

●標準施工仕様

シランコートＨＳ　最高級長期防水・撥水仕上げ用

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr（20℃）	所 要 量	
仕上塗り	シランコートＨＳ	主　材：16 L 無希釈	低圧の噴霧器 刷毛・ウールローラー	2～3	工程内 1 以内	40～50 ㎡／16 L 0.3～0.4 L／㎡	但し、多孔質の下地の場合は 30～40 ㎡／16 L 0.4～0.5 L／㎡

シランコートＳ　長期防水下塗り用

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr（20℃）	所 要 量	
下塗り	シランコートＳ	主　材：16 L 無希釈	低圧の噴霧器 刷毛・ウールローラー	1～2	工程内 1 以内	40～50 ㎡／16 L 0.3～0.4 L／㎡	但し、多孔質の下地の場合は 30～40 ㎡／16 L 0.4～0.5 L／㎡

シランコートＬ　強力撥水仕上げ用

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr（20℃）	所 要 量
仕上塗り	シランコートＬ	主　材：16 L 無希釈	低圧の噴霧器 刷毛・ウールローラー	2～3	工程内 1 以内	40～50 ㎡／16 L 0.3～0.4 L／㎡

（注）上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

シラン系
浸透性吸水防止材

溶剤系

シランコートシリーズ

種　類

種　類	特　長
シランコート ＨＳ	防水機能、撥水機能が長時間持続するタイプ 主として仕上げ用
シランコート Ｓ	主に防水機能が長時間持続するタイプ 塗装の下塗り用
シランコート Ｌ	主に撥水機能を強力にしたタイプ 仕上げ用

荷　姿

シランコート ＨＳ　ＮＥＴ　16Ｌ／缶入
シランコート Ｓ　ＮＥＴ　16Ｌ／缶入
シランコート Ｌ　ＮＥＴ　16Ｌ／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。