



# シランコートシリーズ

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0307055 (シランコートHS)  
NSK - 0307054 (シランコートL)

コンクリートは、多孔質で水が浸透しやすく化学的劣化を受けやすいものです。「シランコート」はコンクリートの内部にまで深く浸みわたり、躯体と一体化し、内側から劣化原因をシャットアウトします。また、コンクリートだけでなく、磁器タイル張りの目地部にも効果は抜群です。

## 特長

### 01 優れた防水性

打放しコンクリート、モルタル等に浸透して、吸水防止層を作ります。

### 02 通気性をキープ

塗膜を形成しないので、水の侵入を防ぎながら通気性を保ちます。

### 03 良好な耐候性、耐久性

躯体内に厚い防水層を作るため、紫外線など影響を受けにくく、性能低下がほとんどありません。また、耐アルカリ性に優れ、アルカリによる劣化の心配もありません。

### 04 塩害に強い

躯体内の厚い防水層が、塩化物イオンを運ぶ水の侵入を防ぐため、塩害防止に高い効果があります。

## 適用下地

打ち放しコンクリート、モルタル、コンクリートブロック、レンガ、磁器タイル張りの目地部等  
※押出成形板には使用しないでください。

## ●標準施工仕様

シランコートHS 最高級長期防水・撥水仕上げ用

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr(20°C)	所要量
仕上塗り	シランコートHS 主材：16L 無希釈	低圧の噴霧器 はけ・ウールローラー	2～3	工程内 1以内	40～50㎡/16L 0.3～0.4L/㎡ 但し、多孔質の下地の場合は 30～40㎡/16L 0.4～0.5L/㎡

シランコートL 強力撥水仕上げ用

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr(20°C)	所要量
仕上塗り	シランコートL 主材：16L 無希釈	低圧の噴霧器 はけ・ウールローラー	2～3	工程内 1以内	40～50㎡/16L 0.3～0.4L/㎡ 但し、多孔質の下地の場合は 30～40㎡/16L 0.4～0.5L/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



# シランコートシリーズ

## 種類

種類	特長
シランコート HS	防水機能、撥水機能が長時間持続するタイプ 主として仕上げ用
シランコート L	主に撥水機能を強力にしたタイプ 仕上げ用

## 荷姿

シランコート HS NET 16L/缶入  
シランコート L NET 16L/缶入



### 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

### kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



 菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580 金沢 ☎ 076-225-5623 広島 ☎ 086-244-3711  
仙台 ☎ 022-706-5710 松本 ☎ 0263-30-1562 福岡 ☎ 092-433-6262  
北関東 ☎ 0280-98-5232 静岡 ☎ 054-655-5150 鹿児島 ☎ 099-299-1500  
東京 ☎ 03-3981-2500 名古屋 ☎ 0568-69-5200  
横浜 ☎ 045-595-1550 大阪 ☎ 06-7668-5320  
新潟 ☎ 025-364-6066 岡山 ☎ 086-244-3711