

KSベース（マスク工法用）

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306322

「ベース（マスク工法用）」は、保水性に優れたマスク張り工法用のプレミックスモルタルです。接着性が高く、張り付け作業も容易です。

特長

01 優れた保水性

保水性に優れた外装タイル用圧着セメントです。

02 作業性

オープンタイムが長く、張り付け作業が簡単です。また、適度な粘りがあり、作業性に優れています。

03 接着性

接着性に優れ、剥がれる心配がありません。

04 マスク工法用

マスク工法に適用します。

用途

- ・一般建築物の内外装
- ・内装（浴槽を除く）のタイル張り

適用下地

モルタル木こて仕上げ面 等

●標準施工仕様

材 料	工 法	タイルの種類	塗厚 (mm)	所要量 (kg/m ²)	施工面積 (m ² /袋)
KSベース (マスク工法用)	マスク張り	50ニ丁以下のユニットタイル	4	6.1	4

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

K S ベース (マスク工法用)

荷 姿

粉 体 NET 25 kg/袋入

施工上の注意点

1. タイルは、JIS A 5209(陶磁器質タイル)の規定するJISマーク表示品とします。
2. タイルの生地質及び使用区分は表-1によります。

【表-1】

種 別	生 地 質	使用区分
外装タイル	磁 器	建物外部

3. 下地モルタルは中塗りまで行い、木ゴテ仕上げとして下さい。
4. タイル張りに先立ち、下地モルタルの浮き、ひび割れ等进行检查し、不良箇所があれば補修して下さい。
5. 夏期に屋外のタイル張りを行う場合は、下地モルタルに前日散水し、十分吸水させて下さい。
6. タイル張りに先立ち、下地モルタルに適度の水湿しを行って下さい。
7. タイルごしらは、必要に応じて行って下さい。
8. 吸水性のあるタイルには、必要に応じて、適度の水湿しを行って下さい。
9. 清水 5 L に材料 25 kg を徐々に加え均一に混練し、必要に応じて 0 ~ 1 L の清水で軟度調整して下さい。
10. 調合後の可使時間は、1 時間以内(20℃)です。
11. あらかじめ下地を清掃し、適度の水湿しを行って下地の吸い込みを調整して下さい。
12. 張り付け順序は、目地割りに基づいて水系を引き通し、窓・出入口回り・隅・角などの役物を先に行って下さい。
13. 張り付けは、ユニットタイル裏面に適合したマスクをかぶせ、材料をこてで十分圧着して塗り付け、マスクを除去して直ちにタイルを張り付けて下さい。
14. ユニットタイルは、よく揉み込むように押さえつけ、たたき板を用い目地部分に材料がはみ出す程度にたたき押さえして下さい。
15. 張り付け後の目地修正は速やかに行い、縦・横の通りを修正して下さい。
16. 気温が 5℃ 以下の場合は施工をさけて下さい。
17. 直射日光下での施工はさけ、養生シート等で保護して下さい。
18. 強風及び降雨・降雪の場合は、施工を中止する。また、施工後それらが予想される場合は、養生シート等で十分な保護をして下さい。
19. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は SDS(製品データシート、旧 MSDS) を参照して下さい。

保管上の注意点

1. 粉体は湿気や水掛かりに注意し、直射日光下・0℃以下での保管は避けてください。



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品の SDS 及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** (『キクスイダウンロードサイト』を検索) でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

大 阪 ☎ 06-7668-5320

東 京 ☎ 03-3981-2500

福 岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200