



サンドストーン

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306046

「サンドストーン」は、アクリル樹脂エマルジョンの結合材と陶磁器及び天然石を加工した無機質骨材が主成分です。立体感あふれる仕上がりは砂岩の割肌仕上げをイメージしたナチュラルカラーです。

標準色 STANDARD COLORS



■SD-1



■SD-2



■SD-3



■SD-4

※このカラーサンプルは、印刷につき現物の色および仕上がりとは多少感じが異なりますので予めご了承ください。

※実際の色は見本板でご確認ください。

特長

01 砂岩調

立体感あふれる砂岩の割肌仕上げをイメージした仕上塗材です。

02 自由な目地割り

自由な目地割りが可能なので、建物の個性を演出できます。

03 藻・カビの抑制

本石と比較して、藻・カビが発生しにくいです。

用途

一般建築物の内外装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

砂岩の割肌状模様

工程	材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
下塗り	キクスイ 目地下塗材	主材：20 kg 清水：2～3 L	リジガン 口径：4～5 mm 吹圧：0.5～0.6 MPa	1	16以上 (23℃)	20～25 m ² /20 kg 0.8～1.0 kg/m ²
目地割り 墨出し	-	-	トランシット(水平・垂直用)、 水盛管(水平用)、下げ振り (垂直用)、メジャー、目地割り 定規、チョークライナー、 専用チョーク	-	-	-
目地棒張り	テープ目地		-	-	-	-
主材塗り	基層塗り	サンドストーン 主材：20 kg 清水：0～0.5L	金ゴテ	1	24以上 (23℃)	6.7～10 m ² /20 kg 2.0～3.0 kg/m ²
	模様塗り	サンドストーン 主材：20 kg 清水：0～0.5L	金ゴテ	1	10分以内 (23℃)	5.0～6.6 m ² /20 kg 3.0～4.0 kg/m ²
上紙取り	-		-	-	24以上 (23℃)	-
バリ取り	-		サンドペーパー 等	-	-	-
目地棒取り 目地清掃	-		皮スキ・カッターナイフ・ 定規・ササラ・ブラシ	-	-	-
上塗り	ビュートップシリコンリヤー つや消し	主材：15 kg 清水：0.7～1.5 L	エアレススプレー ウールローラー、はけ等	2	工程内 5以上 (23℃)	50～68 m ² /15kg 0.22～0.30 kg/m ²

(注) ①上記の各数値は、全て標準のもので、施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



サンドストーン

荷 姿

キクスイ目地用 下塗材	NET	20 kg/缶入
サンドストーン	NET	20 kg/缶入
ビュートップシリコンクリヤー つや消し	NET	15kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		