

アクリル樹脂エマルション系
目地下塗材

着色タイプ

1液形



キクスイ 目地下塗材

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305325

「キクスイ 目地下塗材」は、アクリル樹脂エマルションを主成分とするアクリル樹脂エマルション系目地下塗材です。石材調仕上塗材の下塗材でありながら、目地材として目地部分の着色機能も併せ持っています。

特長

01 意匠性・耐久性

天然石材調の下塗材として意匠性・耐候性に優れています。

02 安全性

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

03 工期短縮

下塗材と目地材を兼用しているため、工期短縮になります。

用途

- ・一般建築物の内外装用下塗材
- ・新築・改修下地
- ・目地

●標準施工仕様

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	キクスイ目地下塗材 主 材：20 kg 清 水：2～3 L	リシンガン 口径：4～5mm 吹圧：0.5～0.6MP	1	16以上 (20℃)	20～25 m ² /16 kg 0.8～1.0 kg/m ²
主材塗り	各種主材、仕上塗材の標準仕様に準拠します。 推奨主材：「ナチュラルトーン」「チャイナトーン」等				

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクリル樹脂エマルジョン系目地用下塗材

着色タイプ

1液形



水系

キクスイ 目地用下塗材

荷 姿

NET 20kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。