

外装厚塗材E

艶消し



打放しリシン

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0307035

「打放しリシン」は、水系アクリル樹脂を結合材とした厚付け仕上塗材です。
自然で立体感のある厚付けリシン仕上げで、重厚な壁面を演出します。

特 長

01 厚塗材

コンクリート打放し面に最適の厚塗材です。

02 作業性

作業が容易で安定した仕上がりが得られます。

03 重厚感のある仕上がり

重厚な仕上りのリシンです。

用 途

一般建築物の内外装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

スタッコ状模様

工 程		材 料・調 合		施工用具・条件		塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量	
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。							
主材塗り	基層塗り	打放しリシン	主 材：25 kg 清 水：1.0～2.0 L	リシンガン 口径： 6～8 mm 吹圧： 0.5～0.6 MPa	1	3以上 (23℃)	12～15 m ² /25kg 1.7～2.1 kg/m ²		
	模様塗り	打放しリシン	主 材：25 kg 清 水：0～0.5 L	リシンガン 口径： 8～10 mm 吹圧： 0.2～0.3 MPa	1	—	10～12 m ² /25kg 2.1～2.5 kg/m ²		

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

外装厚塗材E

艶消し



打放しリシン

荷 姿

主 材 N E T 25 kg／缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		

- このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
- このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。