製品一覧

鉄鋼面 / 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り

	製品名	規格名称・種類	荷姿	ホルムアルデヒド放散等級
下塗材	キクスイ ＤＰＭ プライマー	構造物用さび止めペイント	主材：16.2kg/ 缶　硬化剤：1.8kg/ 缶	F☆☆☆☆
	キクスイ ＤＰＭ プライマーM	変性エポキシ樹脂プライマー	主材：14.4kg/ 缶　硬化剤：1.6kg/ 缶	F☆☆☆☆
中塗材	キクスイ ＤＰＭ 中塗	鋼構造物用耐候性塗料	主材：　17kg/ 缶　硬化剤：　1kg/ 缶	—
上塗材	キクスイ ＤＰＭ １	鋼構造物用耐候性塗料・１級（ふっ素樹脂）	主材：　14kg/ 缶　硬化剤：　2kg/ 缶	—
	キクスイ ＤＰＭ ２	鋼構造物用耐候性塗料・２級（シリコーン樹脂）	主材：13.7kg/ 缶　硬化剤：2.3kg/ 缶	—
	キクスイ ＤＰＭ ３	鋼構造物用耐候性塗料・３級（ポリウレタン樹脂）	主材：13.7kg/ 缶　硬化剤：2.3kg/ 缶	—

※キクスイＤＰＭプライマー、キクスイＤＰＭプライマーMの色調は、赤さび・グレーからお選びいただけます。
※キクスイＤＰＭプライマーの専用シンナーは、「キクスイＤＰＭプライマー用シンナー」となります。
※塗料用シンナーＡ、キクスイＤＰＭプライマー用シンナーの荷姿は 16Ｌ/ 缶です。

コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り

	製品名	規格名称・種類	荷姿	ホルムアルデヒド放散等級
下塗材	キクスイ ＤＰＣ プライマー	反応形合成樹脂シーラー および 弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	主材：　12kg/ 缶　硬化剤：　3kg/ 缶	F☆☆☆☆
中塗材	キクスイ ＤＰＣ １ 中塗	常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り	主材：14.5kg/ 缶　硬化剤：1.5kg/ 缶	F☆☆☆☆
	キクスイ ＤＰＣ ２ 中塗	常温乾燥形アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り	主材：14.5kg/ 缶　硬化剤：1.5kg/ 缶	F☆☆☆☆
上塗材	キクスイ ＤＰＣ １	建築用耐候性上塗り塗料・１級（ふっ素樹脂）	主材：12.9kg/ 缶　硬化剤：2.1kg/ 缶	F☆☆☆☆
	キクスイ ＤＰＣ ２	建築用耐候性上塗り塗料・２級（シリコーン樹脂）	主材：13.7kg/ 缶　硬化剤：2.3kg/ 缶	F☆☆☆☆
中･上塗材	キクスイ ＤＰＣ ３	建築用耐候性上塗り塗料・３級（ポリウレタン樹脂） および ２液形ポリウレタンエナメル用中塗り	主材：14.5kg/ 缶　硬化剤：1.5kg/ 缶	F☆☆☆☆

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

札　幌 ☎0133-62-5580
仙　台 ☎022-706-5710
北関東 ☎0280-98-5232
東　京 ☎03-3981-2500
横　浜 ☎045-595-1550
新　潟 ☎025-364-6066
金　沢 ☎076-290-2256
松　本 ☎0263-30-1562
静　岡 ☎054-655-5150
名古屋 ☎0568-69-5200
大　阪 ☎06-7668-5320
岡　山 ☎086-244-3711
広　島 ☎086-244-3711
福　岡 ☎092-433-6262
鹿児島 ☎099-222-5139

●このパンフレットは2023年6月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。
vol.7-1

kikusui

耐候性塗料　弱溶剤形

キクスイ ＤＰＭシリーズ（ＪＩＳ Ｋ 5659）
キクスイ ＤＰＣシリーズ（ＪＩＳ Ｋ 5658）

公共建築工事標準仕様書　耐候性塗料塗り（ＤＰ）1~3 級対応

公共建築改修工事標準仕様書　耐候性塗料塗り（ＤＰ）1~3 級対応

新築　公共建築工事標準仕様書

鉄鋼面耐候性塗料塗り

工程	規格	種類		材料・調合		塗付量 (kg/ ㎡)
下塗り（1回目）	JIS K 5552	ジンクリッチプライマー	2種	ー		0.14
下塗り（2回目）	JIS K 5551	構造物用さび止めペイント	A種	キクスイ DPM プライマー	主材　：16.2kg 硬化剤：1.8kg 専用シンナー：0~1.8L	0.14
下塗り（3回目）	JIS K 5551	構造物用さび止めペイント	A種	キクスイ DPM プライマー	主材　：16.2kg 硬化剤：1.8kg 専用シンナー：0~1.8L	0.14
研磨紙ずり	研磨紙　P120 ～ 220					
中塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	中塗り塗料	キクスイ DPM 中塗	主材　：17kg 硬化剤：1kg 塗料用シンナーA：0~1.8L	0.14
上塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（1級）	キクスイ DPM 1	主材　：14kg 硬化剤：2kg 塗料用シンナーA：0~3.2L	0.10
	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（2級）	キクスイ DPM 2	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10
	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（3級）	キクスイ DPM 3	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10

※下塗りは、製作工場において組立後に行ってください。ただし、組立後塗装困難となる部分は、組立前に下塗りを行う。

亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り

工程	規格	種類		材料・調合		塗付量 (kg/ ㎡)
下塗り	JASS 18M-109	変性エポキシ樹脂プライマー		キクスイ DPM プライマー M	主材　：14.4kg 硬化剤：1.6kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.14
研磨紙ずり	研磨紙　P120 ～ 220					
中塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	中塗り塗料	キクスイ DPM 中塗	主材　：17kg 硬化剤：1kg 塗料用シンナーA：0~1.8L	0.14
上塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（1級）	キクスイ DPM 1	主材　：14kg 硬化剤：2kg 塗料用シンナーA：0~3.2L	0.10
	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（2級）	キクスイ DPM 2	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10
	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（3級）	キクスイ DPM 3	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10

コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り

工程	A種	B種	C種	規格	種類		材料・調合		塗付量 (kg/ ㎡)
下塗り	○	○	○	JASS 18M-201	2 液形エポキシ樹脂ワニス		キクスイDPCプライマー	主材　：12kg 硬化剤：3kg 無希釈	0.08
中塗り	○			JASS 18M-405	常温乾燥形ふっ素樹脂用中塗り		キクスイ DPC 1 中塗	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~3.2L	0.14
		○		JASS 18M-404	アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り		キクスイ DPC 2 中塗	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~4.8L	0.14
			○	JASS 18M-403	2 液形ポリウレタンエナメル用中塗り		キクスイ DPC 3	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~4.8L	0.14
上塗り	○			JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料 ふっ素樹脂	上塗り（1級）	キクスイ DPC 1	主材　：12.9kg 硬化剤：2.1kg 塗料用シンナーA：0~1.5L	0.10
		○		JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料 シリコン樹脂	上塗り（2級）	キクスイ DPC 2	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0～1.6L	0.10
			○	JIS K 5658	建築用耐候性上塗塗料 ウレタン樹脂	上塗り（3級）	キクスイ DPC 3	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~4.8L	0.10

※上塗り（1級）：ふっ素樹脂仕上げの場合、上塗り（2級）：シリコン樹脂仕上げの場合、上塗り（3級）：ポリウレタン樹脂仕上げの場合。

改修　公共建築改修工事標準仕様書

鉄鋼面耐候性塗料塗り

工程	A種	B種	C種	規格	種類		材料・調合		塗付量 (kg/ ㎡)
下塗り（1回目）	○			JIS K 5552	ジンクリッチプライマー	2種	ー		0.14
		○	○	JASS 18M-109	変性エポキシ樹脂プライマー		キクスイ DPM プライマー M	主材　：14.4kg 硬化剤：1.6kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.14
下塗り（2回目）	○			JIS K 5551	構造物用さび止めペイント	A 種	キクスイ DPM プライマー	主材　：16.2kg 硬化剤：1.8kg 専用シンナー：0~1.8L	0.14
		○		JASS 18M-109	変性エポキシ樹脂プライマー		キクスイ DPM プライマー M	主材　：14.4kg 硬化剤：1.6kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.14
下塗り（3回目）	○			JIS K 5551	構造物用さび止めペイント	A 種	キクスイ DPM プライマー	主材　：16.2kg 硬化剤：1.8kg 専用シンナー：0~1.8L	0.14
研磨紙ずり	○	○	○	研磨紙　P120 ～ 220					
中塗り	○	○	○	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	中塗り塗料	キクスイ DPM 中塗	主材　：17kg 硬化剤：1kg 塗料用シンナーA：0~1.8L	0.14
上塗り	○	○	○	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（1級）	キクスイ DPM 1	主材　：14kg 硬化剤：2kg 塗料用シンナーA：0~3.2L	0.10
	○	○	○	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（2級）	キクスイ DPM 2	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10
	○	○	○	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（3級）	キクスイ DPM 3	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10

亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り

工程	規格	種類		材料・調合		塗付量 (kg/ ㎡)
下塗り	JASS 18M-109	変性エポキシ樹脂プライマー		キクスイDPMプライマーM	主材　：14.4kg 硬化剤：1.6kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.14
研磨紙ずり	研磨紙　P120 ～ 220					
中塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	中塗り塗料	キクスイ DPM 中塗	主材　：17kg 硬化剤：1kg 塗料用シンナーA：0~1.8L	0.14
上塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（1級）	キクスイ DPM 1	主材　：14kg 硬化剤：2kg 塗料用シンナーA：0~3.2L	0.10
	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（2級）	キクスイ DPM 2	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10
	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料（3級）	キクスイ DPM 3	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0~1.6L	0.10

コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り

工程	A種	B種	C種	規格	種類		材料・調合		塗付量 (kg/ ㎡)
下塗り	○	○	○	JASS 18M-201	2 液形エポキシ樹脂ワニス		キクスイ DPC プライマー	主材　：12kg 硬化剤：3kg 無希釈	0.08
中塗り	○			JASS 18M-405	常温乾燥形ふっ素樹脂用中塗り		キクスイ DPC 1 中塗	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~3.2L	0.14
		○		JASS 18M-404	アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り		キクスイ DPC 2 中塗	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~4.8L	0.14
			○	JASS 18M-403	2 液形ポリウレタンエナメル用中塗り		キクスイ DPC 3	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~4.8L	0.14
上塗り	○			JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料 ふっ素樹脂	上塗り（1級）	キクスイ DPC 1	主材　：12.9kg 硬化剤：2.1kg 塗料用シンナーA：0~1.5L	0.10
		○		JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料 シリコン樹脂	上塗り（2級）	キクスイ DPC 2	主材　：13.7kg 硬化剤：2.3kg 塗料用シンナーA：0～1.6L	0.10
			○	JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料 ウレタン樹脂	上塗り（3級）	キクス イ DPC 3	主材　：14.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0.8~4.8L	0.10

※上塗り（1級）：ふっ素樹脂仕上げの場合、上塗り（2級）：シリコン樹脂仕上げの場合、上塗り（3級）：ポリウレタン樹脂仕上げの場合。